

## Aqua Grip®

### Ακρυλικό Μικρονιζέ Αστάρι Νερού

#### 192-04

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, με αντοχή σε αλκαλικά υποστρώματα, έχοντας παράλληλα υψηλή διαπνοή. Ιδανικό να σταθεροποιεί και να αδιαβροχοποιεί παλαιές πορώδεις επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για καινούργιες και πρώην βαμμένες επιφάνειες από σπατουλαριστούς τοίχους, γυψοσανίδες, σοβά, μπετόν, τούβλα. Δίνει μια τέλεια επιφάνεια για υψηλής ποιότητας τελειώματα. Στεγνώνει γρήγορα επιτρέποντας την επαναβαφή την ίδια ημέρα. Είναι άοσμο, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Είναι πιστοποιημένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της Ε.Ε.




#### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Διεισδύει και στεγανοποιεί την επιφάνεια
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Σταθεροποιεί παλαιές πορώδεις επιφάνειες.
- Αντοχή σε αλκαλικά υποστρώματα
- Γρήγορο στέγνωμα, επιτρέπει επαναβαφή την ίδια ημέρα.

**Αποχρώσεις :** Ημιδιάφανο και σε ελαφριά γκρι απόχρωση

**Τοξικότητα :** Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

**Διαβάθμιση γυαλάδας:** Σατινέ.



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

##### Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες

##### Αντοχή στις Περιβαλλοντολογικές συνθήκες

Αντιστέκεται στην ανθράκωση του τσιμέντου όταν επικαλυφθεί με χρώμα χρήσεως την Benjamin Moore.

##### Αντοχή στη θερμοκρασία

Αντέχει ως τους 65° C

##### Αντοχή στο νερό

Εξαιρετική αντοχή στην βροχή και την υγρασία.



**ΠΟΕ (Πητικές Οργανικές Ενώσεις).** Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/η τύπος Υ: (Συνδετικά αστάρια), και είναι κάτω από τις σχετικές οριακές τιμές της ΕΕ:30g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 8g/l ΠΟΕ

Απόδοση	Στερεά κατά Βάρος	Πάχος Υγρού Φιλμ	Πάχος Στεγνού Φιλμ
12 – 15 m <sup>2</sup> /L	17%	78 Μικρά	24 Μικρά
<b>Στέγνωμα στους 20°C</b> Σε 1 ώρα στεγνώνει στην αφή Σε 3 -4 ώρες επαναβάφεται	<b>Ελαστικότητα</b> 6 mm mandrel	<b>Αραιώση</b> 5%-50% με νερό	<b>Εφαρμογή με</b> Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

#### Προετοιμασία Επιφανείας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από ξεφλούδισματα, σκόνες, άλατα και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Εφαρμόζετε ένα χέρι 192-04 Ακρυλικό Μικρονιζέ Υπόστρωμα.

#### Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Σε μη απορροφητικές επιφάνειες, αραιώστε 5% με νερό. Σε απορροφητικές επιφάνειες, όπως καινούργιοι τοίχοι με ακρυλικό στόκο, παλαιές, πορώδεις επιφάνειες, νέο σοβά, αραιώστε από 25% ως 50% με νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C.

#### Καθαρισμός εργαλείων- Διαχείριση αποβλήτων:

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

#### Οδηγίες Προφύλαξης

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά τη διάρκεια εφαρμογής και του στεγνώματος. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.
- Προστατεύστε το προϊόν από την παγωνιά.
- Μακριά από παιδιά

#### Συσκευασία και Αποθήκευση

**Μεγέθη:** 0,75lt, 3lt, 9lt

**Σημείο Ανάφλεξης :**

Δεν αναφλέγεται

**Αποθήκευση :**

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

