

Master Basics

Υψηλής ποιότητας βασικό χρώμα



Υδατοδιαλυτό ακρυλικό χρώμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως βασικό για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών προϊόντων, δημιουργώντας άπειρες σύνθετες αποχρώσεις.

- » Υψηλή χρωστική δύναμη
- » Ευκολία ανάμειξης
- » Αποτελεσματική κάλυψη

ΑΡΑΙΩΣΗ
5-15%



ΑΠΟΔΟΣΗ
10-12m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
πιστόλι αέρος
ή airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Επιπλέον, εφαρμόζεται ως έτοιμο χρώμα, σε νέες ή βαμμένες αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, όπως τείχοι, γυφθοσανίδες, σοβάδες, τσιμέντα, ξύλα. Διακρίνεται για την ευκολία ανάμειξης, την υψηλή χρωστική δύναμη και την καλυπτικότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος (Kg/L) {ISO 2811 @ 25°C}	1,26-1,42*
Στερεά κ.β (%) {ISO 3251-03}	40 (±3)*
Στερεά κ.ο (%) {ISO 3233-98}	54 (±3)*
Ιξώδες (KU) {ASTM D 562-05 @ 25°C}	87 (±10)*
Ιξώδες βαφής (KU) {ASTM D 562-05 @ 25°C}	70 (±10)
pH	8,8-9,6
Στιλπνότητα 60° {ISO 2813-99}	1 (±1)*
Στιλπνότητα 85° {ISO 2813-99}	4 (±2)*
Απόδοση (m ² /L)	10-12*
Καλυπτική ικανότητα στα 20m ² /L (%) {ISO 6504/3}	90 - 100*
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φίλμ (2 στρώσεις) (μm)	75 (±10)
Αντοχή στο νερό {ISO 2812-4:2007}	Καμία επίδραση στο χρώμα και τη στιλπνότητα
Αντοχή στην υγρή έκπλυση {ASTM 2486-06}	2000-4000 cycles*
Αντοχή στην επιταχυνόμενη Γήρανση {ASTM D 1849-95}	10 (1 μήνας @ 50°C) (σε κλίμακα αξιολόγησης 1min-10max)
Χρωματικές Συντεταγμένες {ASTM E 308-99 @ D65 10°}	(±1,0)
	10 11 30 42 50 60 80 90
X	66 12 27 32 6,4 5,6 8 3
Y	70 9,4 15 28 6,6 11 8,0 4
Z	7,7 5,7 4,3 7,2 21 7,2 6 4

* Ανάλογα την απόχρωση.



Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών A/α (Y)

- Οριακή τιμή: 30g/L
- Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

Master Basics

Υψηλής ποιότητας βασικό χρώμα



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα κλπ.

- » **Ψιλοστοκάρισμα:** KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT MASTER BASICS.
- » **Χονδροστοκάρισμα:** KRAFT PUTTY, τρίψιμο, KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT MASTER BASICS.
- » **Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο:** 2 στρώσεις KRAFT MASTER BASICS.
- » **Σε νέες επιφάνειες:** 1 στρώση KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT HAFT ή KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT MASTER BASICS.
- » **Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίωση, μύκητες, πρασινίλες:** Αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός, αστάρωμα με KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT MASTER BASICS.
- » **Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, νικοτίνη, παλαιά υγρασία:** 1-2 στρώσεις KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA και μετά 2 στρώσεις KRAFT MASTER BASICS.
- » **Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα:** Βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT ECO DUR AQUA.
- » Σε περίπτωση χρήσης για χρωματισμό λευκών χρωμάτων απαιτείται πολύ καλή ανάδευση με το χέρι ή με μηχανή ανάδευσης, πριν την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- » **Καθαρισμός:** Καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους καθώς και τα υπολείμματα βαφής, με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό.

» **Αραίωση:** 5-15% με νερό.

» **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).

» **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 5-7 ώρες.

» Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

» Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

» Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,180L, 0,375L, 0,750L και 3L σε 8 αποχρώσεις: Μπλε (50), Ωχρα (42), Κεραμιδί (11), Κίτρινο (10), Μαύρο (90), Πράσινο (60), Κόκκινο (30), Καφέ (80).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Περιέχει: 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

» Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

MADE IN E.U.

DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00

| E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr