

# Haft

## Professional

### 100% Ακρυλικό αστάρι νερού

Σχεδόν άοσμο, ιδανικό για εσωτερική αλλά και εξωτερική χρήση.

Περιέχει ακρυλικές ρητίνες με εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης, κατάλληλο για νέες ή βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο.

Υψηλή απόδοση, ισχυρή πρόσφυση και ευκολία εφαρμογής.

Αυξάνει την απόδοση και την αντοχή του τελικού χρώματος.

Διαφανές ακρυλικό αστάρι υδατικής διασποράς για εσωτερική κυρίως αλλά και για εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ή βαμμένες με σταθερό υπόβαθρο, όπως τοίχοι, σοβάδες, τσιμεντοσανίδες. Είναι σχεδόν άοσμο, μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας, ενώ παράλληλα ενισχύει την πρόσφυση μεταξύ επιφάνειας και τελικού προϊόντος. Επιπλέον, αυξάνει την απόδοση και την αντοχή του τελικού επιχρίσματος.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα  
Απλώνεται ομοιόμορφα  
Υψηλής Απόδοσης



06/10

# Haft

## Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- ◆ Ψιλοστοκαρίσμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, εφαρμογή KRAFT HAFT.
- ◆ Χονδροστοκαρίσμα: KRAFT PUTTY, τρίψιμο, KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, εφαρμογή KRAFT HAFT.
- ◆ Σε νέες ή βαμμένες επιφάνειες με πλαστικά ή ακρυλικά: 1 χέρι KRAFT HAFT.
- ◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 χέρι KRAFT MOLD BLOCKER, ακολουθεί καθαρισμός την επόμενη μέρα και 1 χέρι KRAFT HAFT.
- ◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: βάζονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον και ασταρώνονται με KRAFT HAFT.

## Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- ◆ Αραιώση: 300-400 % με νερό.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-3 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής τελικού χρώματος: 4-6 ώρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## Συσκευασία

Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.75, 3 και 10L.

## Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

## Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

### Αστάρια (Υ) (Α/Ζ)

Οριακή τιμή φάσης I: 50g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 30g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 19g/L.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	1,01 (± 0,02) {ISO 2811}
Στερεά κατ' Όγκο (%)	30
Ιξώδες (KU)	95 -115 {ASTM D-562}
pH	8,8-9,8
Απόδοση (m <sup>2</sup> /L)	40*
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον

\* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής