

Master™ Easy Clean

Κορυφαίο χρώμα υψηλών αντοχών
για εύκολο καθαρίσμα

KRAFT

PAINTS



ΑΡΑΙΩΣΗ
8-15%



ΑΠΟΔΟΣΗ
12-16m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Ύψιστης αντοχής χρώμα εσωτερικής τοικοποιίας. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης και της τεχνολογίας των **Κεραμικών Μικροσφαιριδίων της 3M™** που περιέχει, το καθαστά ιδανική λύση για βαφή τοίχων σε χώρους που λερώνονται συχνά και απαιτούν αντοχή στο συχνό καθαρίσμα και στη στίλβωση, όπως παιδικά δωμάτια, παιδικόι σταθμοί, διάδρομοι, σχολεία κλπ. Πιστοποιημένο με το πληρέστερο ευρωπαϊκό εθελοντικό πρόγραμμα **Indoor Air Comfort™ GOLD** του οργανισμού **Eurofins** ως **Best-In-Class** προϊόν στην κατηγορία του με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων συνεισφέροντας στην υγιεινή ατμόσφαιρα του χώρου και την ποιότητα της ζωής. Λόγω της προηγμένης ειδικής σύνθεσής του, διαθέτει εξαιρετικής ευκολίας δούλεμα χωρίς τάση για πιτσίλισμα και λέρωμα των χώρων παρέχοντας μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα. Δημιουργεί μία ιδιαίτερης υφής semi-mat επιφάνεια που αναδεικνύεται από το φωτισμό και την αρχιτεκτονική του χώρου χαρίζοντας λαμπερές αποχρώσεις και την αίσθηση της καθαρότητας. Ιδανικό για χώρους υψηλής αισθητικής, σαλόνια κλπ. Κατάλληλο για παιχνίδια και παιδικά έπιπλα (EN71-3).

» Με κεραμικά μικροσφαιρίδια της 3M™

» Υψηλή αντοχή σε λεκέδες συχνό πλύσιμο και τρίψιμο

» Ειδική σύνθεση για να μη λερώνει κατά την εφαρμογή


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Ακρυλικό
Ειδικό Βάρος* (ISO2811 @ 25°C)	1,26 - 1,45 kg/L
Στερέα κατά βάρος* (ISO 3251-03)	57% (±3)
Ιξώδες* (ASTM D 562-05 @ 25°C)	115 KU (±15KU)
Ιξώδες βαφής* (ASTM D 562-05 @ 25°C)	85 KU (±15KU)
Στιλννότητα* 60° (ISO 2813-99)	4,0 units (±2)
Στιλννότητα* 85° (ISO 2813-99)	10,0 units (±5)
pH	8,5 - 9,5
Δείκτης Λευκότητας** (ASTM E 313-98)	88,7 (±1,0)
Δείκτης Κιτρινίσματος** (ASTM E 313-98)	0,3 (±0,5)
Απόδοση ανά στρώση***	12 - 16 m ² /L
Προτεινόμενο πάχος βαφής (2 στρώσεις)	70 μm (±5μm)
Αντοχή στην υγρή έκπλυση (EN ISO 11998:2006)	Class: 1
Πρακτική πλισιμότητα (ASTMD4828)	Rate: 6
Αντοχή στη στίλβωση (ASTM D 6736:2008)	24,3% αύξηση στιλννότητας

* Ανόλογα τη βάση και την απόκρωση

** Μόνο για το λευκό

*** Ανόλογα την απόκρωση τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας



Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές A/a (Y).

• Οριακή τιμή: 30g/L.

• Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: <1 g/L

Master™ Easy Clean

Κορυφαίο χρώμα υψηλών αντοχών
για εύκολο καθάρισμα



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Εξομαλύνετε τις τραχιές επιφάνειες αν είναι απαραίτητο. Για την προετοιμασία των επιφανειών συστήνεται υγρό τρίψιμο. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεση προς αυτή.

- » **Σε νέες ή σπατουλαριστές επιφάνειες:** Απαιτείται να είναι πλήρως ώριμες. Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι νερού KRAFT ECO DUR AQUA.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » **Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων:** Χρησιμοποιήστε πρώτα το μονωτικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » **Σε ξύλινες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση KRAFT VELATOURA AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 8 - 15% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Μπορείτε να βάψετε την επιφάνεια με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.
- » Για ιδανικό φινίρισμα σε σπατουλαριστά νέα ή λεία επιφάνεια συστήνεται ρολό από microfibers 0,5 - 0,8 cm.
- » Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και το τελικό φινίρισμα, συνίσταται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνίσταται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER EASY CLEAN για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24h.
- » Για μεγάλες αλλαγές απόχρωσης ή για βαφή με σκούρες αποχρώσεις χρωματίστε πρώτα το KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή τους. ΜΗ χρησιμοποιείτε τραχύ σφουγγάρι. Οι σκούρες αποχρώσεις είναι λιγότερο ανθεκτικές στο συχνό πλύσιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό και σε βάσεις χρωματισμού P, D, A σε συσκευασίες των 1L, 3L και 10L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ. - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr