

Relief

Professional
Ανάγλυφο επίχρισμα



Λευκό ανάγλυφο επίχρισμα υδατικής διασποράς για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε τοίχους, σοβάδες, μπετόν, τούβλα, ξύλα, νοβοπάν, ελενίτ, αμιαντοσιμέντα. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στη βροχή, τον παγετό και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Δεν κάνει ματίσεις.

- » Δουλεύεται εύκολα
- » Εξαιρετικό ανάγλυφο φινίρισμα
- » Καλύπτει αποτελεσματικά

ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
2-3m²/Kg



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο,
ρολό relief



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος (Kg/L) {ISO 2813}	1,60 (±0,02)
Στερέα κατ' Όγκο (%)	40 (±1)
Ιξώδες (m Pas) {ISO-2555}	45.000-65.000
pH	8,8-9,5
Απόδοση (m ² /Kg)	2-3*
Πάχος Ξηρού Υμέντα (μm)	200

* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.



Εξωτερικής χρήσης για τοίχους οрукτού υποστρώματος (Y) (A/γ)

- Οριακή τιμή: 40g/L
- Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

Relief

Professional

Ανάγλυφο επίχρισμα



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- » **Χονδροστοκάρισμα:** KRAFT PUTTY, τρίψιμο, KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA.
- » **Σε νέες επιφάνειες:**
 - **Εξωτερικά:** 1 στρώση KRAFT ECO DUR AQUA είτε με KRAFT DUR AQUA WHITE και 2 στρώσεις KRAFT RELIEF. Για καλύτερη προστασία προτείνεται 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή, μια τελική στρώση με KRAFT WEATHER ή KRAFT EXTERIOR 100%.
 - **Εσωτερικά:** 1 στρώση KRAFT ECO DUR AQUA ή είτε με KRAFT DUR AQUA WHITE και 2 στρώσεις KRAFT RELIEF. Πρώτο χέρι αραίωσης 20%.
- » **Σε επιφάνειες με παλαιά υγρασία, μούχλα, μύκητες, πρασινίλες:** Αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, KRAFT MOLD BLOCKER καθαρισμός, αστάρωμα με KRAFT ECO DUR AQUA και 2 στρώσεις KRAFT RELIEF.
- » **Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, παλαιά υγρασία:** 1 στρώση KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA και μετά από 24 ώρες 2 στρώσεις KRAFT RELIEF.
- » **Φρέσκα τοιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα:** Βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT ECO DUR AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό Relief (αφρώδη).
- » **Καθαρισμός:** Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- » **Αραίωση:** Δεν απαιτείται αραίωση.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες.
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 24 ώρες.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Λευκό, σε συσκευασίες των 5Kg και 15Kg.
- » Χρωματίζεται με τα KRAFT Master Basics.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.

Email: paints.orders@druckfarben.gr