

Benjamin Moore®  
SINCE 1883

INTERIOR WATER BASED PRIMER &amp; UNDERCOAT

FIRST COAT® Prime & Finish in one day  
Low Odor, Spatter Resistant

White 216 00

## REGAL® First Coat™- Υπόστρωμα Πλαστικών 216- Εσωτερικής χρήσης

Υψηλής ποιότητας, πλαστικό υπόστρωμα, μεγάλης καλυπτικότητας. Το γρήγορο στέγνωμα εξασφαλίζει 2 χέρια την ίδια ημέρα. Ιδανικό για σπατουλαριστές επιφάνειες, γυψοσανίδες, σοβά, μπετόν και άλλες πορώδεις επιφάνειες. Έχει ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει. Είναι άοσμο.


### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Γρήγορο στέγνωμα, επιτρέπει επαναβαφή την ίδια ημέρα
- Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει
- Σφραγίζει την επιφάνεια και έχει μεγάλη καλυπτικότητα
- Δίνει μία λεία επιφάνεια, για υψηλής ποιότητας τελειώματα
- Χρησιμοποιείται σαν υπόστρωμα για πλαστικά και ριπολίνες

**Αποχρώσεις :** Λευκό. Χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις για πρόσθετη καλυπτικότητα.

**Τοξικότητα :** Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

**Διαβάθμιση γυαλάδας:** MAT



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

#### Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση.

#### Αντοχή στη θερμοκρασία

Αντέχει ως τους 65° C

#### Αντοχή στο νερό

Αντιστέκεται στο νερό όταν επικαλυφθεί

#### Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).** Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία A/ζ τύπος Υ: ( αστέρια).  
Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 30g/L (2010)

**Απόδοση**  
10 – 11 m<sup>2</sup>/L

**Στερεά κατά Βάρος**  
31%

**Πάχος Υγρού Φιλμ**  
100 Μικρά

**Πάχος Στεγνού Φιλμ**  
32 Μικρά

**Στέγνωμα στους 20°C**  
Σε 1 ώρα στεγνώνει  
Σε 2 ώρες επαναβάφεται

**Ελαστικότητα**  
6mm mandrel

**Αραιώση**  
5% Νερό

**Εφαρμογή με**  
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

### Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια, άλατα και μούχλα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Εφαρμόζετε ένα χέρι σε όλη την επιφάνεια. Κατόπιν τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά με το ίδιο υλικό.

**Νέες Γυψοσανίδες:** Εφαρμόζετε 1 χέρι 216 REGAL FIRST COAT. Δεν αγριεύει το χαρτί της γυψοσανίδας.

**Πρώην Βαμμένες Επιφάνειες:** Εφαρμόζετε 1 χέρι 216 REGAL FIRST COAT

### Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

**Καθαρισμός εργαλείων:** Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

### Οδηγίες Προφύλαξης

• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. • Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. • Προστατεύστε το προϊόν από την παγωνιά. • Μακριά από παιδιά.

### Συσκευασία και Αποθήκευση

**Μεγέθη:** 1lt, 3lt, 10lt **Σημείο Ανάφλεξης:** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση:** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

