

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442Jointex[®]

Μαστίχη ακρυλικής βάσης για σφράγιση αρμών και διακένων

Ιδιότητες

- Διατηρεί την ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος
- Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πληθώρα υποστρωμάτων
- Βάφεται με όλες τις υδροδιαλυτές βαφές
- Ανθίσταται στη γήρανση και δεν επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία
- Έχει αντοχή σε πολύ αραιά οξέα, αλκάλια και απορρυπαντικά
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Φιλική στο περιβάλλον

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή	Ομοιογενής πάστα
Πυκνότητα	1,5g/cm ³
Σκληρότητα (Shore A)	20±3
Επιμήκυνση (+25°C)	250%
Συρρίκνωση	3,5%
Κατανάλωση	1kg σφραγίζει 6,50m περίπου (για αρμό με διατομή 1cm ²)

Τρόπος εφαρμογής

Πριν από την εφαρμογή χρειάζεται να καθαριστούν τα τοιχώματα του αρμού από σκόνες, λιπαρές ουσίες και σαθρά υλικά. Για τον καθαρισμό των πλευρών του αρμού από ακαθαρσίες, προτείνεται η χρήση διαλυτικού. Η εφαρμογή ασταριού δεν είναι απαραίτητη (σε περιπτώσεις απορροφητικών υποστρωμάτων, προτείνεται η αραίωση του Jointex[®] με νερό σε ποσοστό μέχρι 1:2 ως προεπάλειψη). Η εφαρμογή του υλικού πραγματοποιείται με σπάτουλα.

Ιδιαίτερες Συστάσεις

Μετά την εφαρμογή η μαστίχη παρουσιάζει μικρή συρρίκνωση. Το στέγνωμα του υλικού εξαρτάται από το πάχος και τις καιρικές συνθήκες. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας (π.χ. βροχή) ή όταν προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός πριν το φιλμ στεγνώσει εντελώς. Σε αρμούς με βάθος ενδείκνυται η τοποθέτηση αφρώδους κορδονιού, ώστε η μαστίχη να προσκολληθεί μόνο στα τοιχώματα του αρμού. Σε περίπτωση οριζοντίων αρμών, όπου υπάρχει η πιθανότητα περιοδικής παραμονής νερού, θα πρέπει ο αρμός (που έχει σφραγιστεί με Jointex[®]) να καλυφθεί σε πλάτος μεγαλύτερου του πλάτους του αρμού με επαλειπτικά υλικά (π.χ. Neoroo[®], Neoproof[®] PU W, Silatex[®] Super). Η

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Jointex[®]

εφαρμογή των επαλειπτικών πραγματοποιείται με ρολό ή βούρτσα και ενισχύεται η στεγανότητα του αρμού.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό.

Αφαίρεση κηλίδων

Όσο είναι νωπό με άφθονο νερό. Αν έχει σκληρυνθεί με μηχανική αφαίρεση.

Αποχρώσεις

Λευκό και κεραμιδί.

Συσκευασία

Δοχείο 1kg, 5kg και 15kg

Χρόνος αποθήκευσης

2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία.

