

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10° χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur® Varnish W Mat

Περιγραφή Προϊόντος Πολυουρεθανικό υδατοδιάλυτο διάφανο βερνίκι 2 συστατικών με φίλτρα UV

Χρήσεις Συνίσταται να χρησιμοποιείται ως προστατευτικό βερνίκι έπειτα από έγχρωμες διακοσμητικές τσιμεντοκονίες, πέτρινες, ξύλινες επιφάνειες και τσιμεντοειδή δάπεδα (ήπιας καταπόνησης). Είναι φιλικό στο περιβάλλον και στον τελικό χρήστη και κατάλληλο για χώρους όπου οι οσμές διαλυτικών είναι ανεπιθύμητες.

Ιδιότητες-Πλεονεκτήματα Παρουσιάζει υψηλή και μακροχρόνια αντοχή στην φθορά, μεγάλη διάρκεια ζωής, αυξημένη αντοχή στην τριβή και ανθεκτικότητα έναντι της UV ακτινοβολίας. Δεν κιτρινίζει και δεν χάνει την γυαλάδα του ακόμα και μετά την πάροδο πολλών ετών. Έχει εξαιρετική σκληρότητα, ισχυρή αντοχή σε πρόσφυση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση	125gr/m ² σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Θερμοκρασία εφαρμογής	+12 °C έως +35°C
Ειδικό βάρος (+25°C)	1,01 kg/l
Αναλογία ανάμιξης	9A:1B
Χρόνος πλήρους πολυμερισμού	7 ημέρες στους +25°C
Αντοχή σε τριβή	30 mg - Taber Test ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000)
Αντοχή σε πρόσφυση (EN 13892-8)	≥2,5 N/mm ²
Αντοχή σε θερμοκρασιακή μεταβολή (ξηρή φόρτιση)	από -30°C έως +80°C
Πάχος εφαρμογής ξηρού φιλμ (σε μια στρώση)	40 μm

Τρόπος Εφαρμογής

Η επιφάνεια χρειάζεται να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνες, λίπη, έλαια, σαθρά υλικά και παλιά βερνίκια ή αστάρια. Μετά την ανάμιξη των δύο συστατικών για 3 λεπτά και την αραίωσή του μίγματος 20-30% με καθαρό νερό, το μίγμα αφήνεται για 5 λεπτά πριν την εφαρμογή του και στην συνέχεια εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα. Στην εφαρμογή του σαν προστατευτικό βερνίκι της πατητής τσιμεντοκονίας θα πρέπει η επιφάνεια να είναι ασταρωμένη με το υβριδικό αστάρι **Neodur® Varnish PR** και να έχουν περάσει τουλάχιστον 4 ώρες.

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur[®] Varnish W Mat

Χρόνος εργασιμότητας

Θερμοκρασία	Χρόνος
+12°C	1,5 ώρα
+25°C	1 ώρα

Χρόνος Επαναβαφής

Θερμοκρασία	Χρόνος
+12°C	28 ώρες
+25°C	24 ώρες

Βατότητα

Θερμοκρασία	Χρόνος
+12°C	28 ώρες
+25°C	24 ώρες

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur[®] Varnish W Mat

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Το υλικό δεν πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από συνθήκες με υψηλή υγρασία. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς στεγνές κατά την εφαρμογή (4% ανώτερη υγρασία επιφανείας) και η σχετική υγρασία περιβάλλοντος μικρότερη από 65%.
- Η επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από ανερχόμενη υγρασία.
- Η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την επίστρωση του νέου σκυροδέματος.

Καθαρισμός εργαλείων

Να χρησιμοποιηθεί αμέσως καθαρό νερό, μετά την εφαρμογή.

Αφαίρεση κηλίδων

Να χρησιμοποιηθεί καθαρό νερό όταν η κηλίδα είναι ακόμα φρέσκια και νωπή. Εάν έχει σκληρυνθεί, με μηχανική αφαίρεση.

Συσκευασία

Σετ 3 kg και 1 kg

Χρόνος αποθήκευσης

Neodur[®] Varnish W Mat A συστατικό: 24 μήνες αποθηκευμένο στην κλειστή σφραγισμένη συσκευασία του, προστατευμένο από παγετό, υγρασία και την έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία.

Neodur[®] Varnish W Mat B συστατικό: 6 μήνες αποθηκευμένο ερμητικά κλειστό στην συσκευασία του.