



Imprimación Epoxi Capa Gruesa M-150

Εποξικό αστάρι 2-συστατικών



Κωδικός 54_167150
T/T 07T

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εποξικό, αντισμωτικό αστάρι 2-συστατικών, εξαιρετικά παχύρρευστο ώστε να εμποδίζει δραστικά τη δημιουργία όσμωσης, αλλά και να την θεραπεύει στα πρώτα στάδια.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για υποθαλάσσιες ή παραθαλάσσιες επιφάνειες, όταν απαιτείται μεγάλο πάχος ανά στρώμα. Για πολυεστέρα, fiberglass, σίδηρο και αλουμίνιο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Ημι-γυαλιστερό.		
Απόχρωση	Ανοιχτό γκρι.		
Πυκνότητα	1.60-1.70.		
Στερεά όγκου	80%.		
Σημείο ανάφλεξης	30°C.		
Καλυπτικότητα	6 τ.μ./λίτρο.		
Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή	Πλήρως	Επαναβαφή
Στους 10°C:	2 ώρες	16 ώρες	36-72 ώρες
Στους 23°C:	1 ώρα	8 ώρες	20-24 ώρες
Αραίωση	YATE Diluyente.		
Καθαρισμός εξοπλισμού	YATE Diluyente.		
Συσκευασίες	750ml & 4L		

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής	Πιστόλι αέρος	Ρολό
Αραίωση κατά προσέγγιση	10-15%	5%
Τελικό συνιστώμενο πάχος	150 microns στεγνό στρώμα (σίδηρο και αλουμίνιο, 450 microns τουλάχιστον)	

Ανακατέψτε καλά 4 μέρη βάσης με 1 μέρος σκληρυντικού, αφήστε το μισή ώρα πριν τη χρήση. Κάτω από τους 10°C το αστάρι δεν θα πήξει. Το μείγμα πήζει μετά από 6-8 ώρες. Προετοιμάστε μόνο την απαιτούμενη ποσότητα. Εφαρμόζεται σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες χωρίς λιπαρές ουσίες.

Γυμνές επιφάνειες:

Gel-Coat: Αφαιρέστε προσεκτικά τις λιπαρές ουσίες με YATE Diluyente και τρίψτε με γυαλόχαρτο (n°320) και εφαρμόστε 2 στρώσεις YATE Imprimación Epoxi M-150.

Fiberglass, πολυεστέρα: Εφαρμόστε 1 στρώση YATE Imprimación Epoxi M-150 αραιωμένο 15% με YATE Diluyente. Αφήστε να στεγνώσει 24 ώρες. Στοκάρτε, αν είναι απαραίτητο, με YATE Masilla Epoxi και ολοκληρώστε με 2 ή περισσότερες στρώσεις YATE Imprimación Epoxi M-150.

Σίδηρο, Αλουμίνιο: Αφαιρέστε τη σκόνη και εφαρμόστε 1 στρώση YATE Imprimación Epoxi και 3 στρώσεις YATE Imprimación Epoxi M-150. Επαναβάψτε μετά από 24 ώρες. Αν περάσουν πάνω από 3 μέρες, απαιτείται τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

Ξύλο: Εφαρμόστε 1 στρώση YATE Imprímación Epoxi M-150 αραιωμένο 10% με YATE Diluyente. Αφήστε να στεγνώσει 24 ώρες και ολοκληρώστε με άλλες 1-2 στρώσεις.

Επαναβαφή: Αν η προηγούμενη βαφή είναι σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε την τελείως με TITAN Quitarpinturas, καθαρίστε με φρέσκο νερό και εφαρμόστε όπως σε γυμνή επιφάνεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν με βάση διαλύτη.

Εύφλεκτο. Κρατήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Σε εσωτερική χρήση, κρατήστε πόρτες και παράθυρα ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Όταν γίνεται εφαρμογή σε μεγάλες εσωτερικές επιφάνειες ή περιορισμένους χώρους, φορέστε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα.

Αποφύγετε επαφή με δέρμα και μάτια. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, συνίσταται να φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαίρεση λεκέδων από το δέρμα: χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος.

Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή συστήματα ύδρευσης. Κάποιες τοπικές αρχές έχουν ειδικές εγκαταστάσεις για απόρριψη βαφών.

Ημερομηνία έκδοσης: Απρίλιος 2008

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425