

# Metal Primer KRAFT

Αλκυδικό υπόστρωμα διαλύτου

PAINTS



ΑΡΑΙΩΣΗ  
5-10%



ΑΠΟΔΟΣΗ  
8-10m<sup>2</sup>/L



ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
πινέλο, ρολό  
ή πιστόλι αέρος.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
2-3 ώρες



Υψηλής ποιότητας αλκυδικό υπόστρωμα διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Είναι κατάλληλο για επαναβαφή μεταλλικών, ξύλινων και λοιπών επιφανειών μετά από το αστάρι και πριν από την τελική επίστρωση. Συνεισφέρει στην αντισκωριακή προστασία, στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα.

- » Ενισχύει την πρόσφυση
- » Συνεισφέρει στην αντισκωριακή προστασία
- » Γεμίζει την επιφάνεια εξομαλύνοντας τις ατέλειες

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Τύπος φορέα</b>	Αλκυδικές ρητίνες
<b>Ειδικό Βάρος</b> {ISO 2811} @ 25°C	1.43 kg/L (±0,02)
<b>Στερεά κ.β</b> {ISO 3251-03}	70% (±5%)
<b>Ιξώδες</b> {ASTM D 562-05} @ 25°C	95KU (±15KU)
<b>Ιξώδες βαφής</b> {ASTM D 562-05} @ 25°C	70KU (±15KU)
<b>Στιλνότητα 60°</b> {ISO 2813-99}	<6.0 units
<b>Στιλνότητα 85°</b> {ISO 2813-99}	<10.0 units
<b>Χρόνος Στεγνώματος</b> (Recorder) {ASTM D-5895}	1-3 h
<b>Cross-Cut</b> (Πρόσφυση) {ISO 2409}	Class: 0 (<5% αποκόλληση από σιδηρούχο μεταλλικό υπόστρωμα)
<b>Απόδοση ανά στρώση</b>	8-10m <sup>2</sup> /L*
<b>Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ</b> (1-2 στρώσεις)	40-80 μm

\* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας



Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού A/θ (Δ).

- Όριο Π.Ο.Ε.: 500g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499 g/L.

# Metal Primer

Αλκυδικό υπόστρωμα διαλύτου



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσφυση, η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνης, λίπη, υπολείμματα, σαθρές παλιές βαφές κλπ. Σε περίπτωση σκουριασμένων επιφανειών, τρίψτε και απομακρύνετε τα υπολείμματα.

**Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες:** πριν την επίστρωση, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT RUST BLOCKER και στη συνέχεια 1-2 στρώσεις KRAFT METAL PRIMER.

**Σε ξύλινες επιφάνειες:** πριν την επίστρωση, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE για προστασία από έντομα και μύκητες και στη συνέχεια 1-2 στρώσεις KRAFT METAL PRIMER.

**Σε τοίχους, σοβάδες:** Τρίψτε και εφαρμόστε 1 - 2 στρώσεις KRAFT METAL PRIMER. Στη συνέχεια, εφαρμόστε την τελική επίστρωση.

Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Έτοιμο προς χρήση. Αν είναι απαραίτητο, πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε τη βαφή προσθέτοντας 5-10% κατ' όγκο KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή έως 10% κατ' όγκο KRAFT NITRO 1100, για εφαρμογή με πιστόλι αέρος και ανακατέψτε καλά. Για εφαρμογές airless, αραιώστε έως 5% κατ' όγκο με το KRAFT NITRO 1100.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος
- » Εφαρμόστε 1 - 2 στρώσεις KRAFT METAL PRIMER για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού προϊόντος της KRAFT.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 2-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε διάφανο σε συσκευασίες των 0.75L και 2.5L.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

+30 210 7793777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

» Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN HELLAS S.A.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
 Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)