

# Basic Plaster

Διακοσμητικό ακρυλικό επίχρισμα για την προστασία τοίχων



ΑΡΑΙΩΣΗ

0%



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2-3.7kg/m<sup>2</sup>



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

μεταλλική  
σπάτουλα



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

1-2 ώρες



CE

DRUCKFARBEN HELLAS SA  
Megaridos Ave. 19300 Aspropyrgos  
18

DoP: 02-1220-1

EN 15824

Render based on organic binders for use externally and internally

Reaction to fire	NPD
Water absorption	w3
Water vapour diffusion	V2
Tensile strength to substrate	>0.25/mm <sup>2</sup>
Thermal conductivity	NPD
Durability	NPD
Hazardous substance	NPD

Διακοσμητικό, έτοιμο προς χρήση, οργανικό επίχρισμα υψηλών στερεών. Βασίζεται σε συνδυασμό ακρυλικού πολυμερούς αιωρήματος, φυσικών κόκκων και πρόσθετων υδατοαποθητικών βελτιωτικών ουσιών. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες από συνήθη δομικά υλικά καθώς και σε προηγούμενα βαμμένες επιφάνειες αλλά και σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Παρουσιάζει υψηλή διαπνοή και εξαιρετική αντοχή στη βροχή, τον παγετό, την ατμοσφαιρική ρύπανση προστατεύοντας τους τοίχους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλους τους τύπους των παραδοσιακών σοβάδων και σε κάθε είδους βαμμένη επιφάνεια προσφέροντας ένα ομοιόμορφο, καλαίσθητο φινιρίσμα σε πολλές αποχρώσεις.

- » Υψηλή υδροφοβικότητα
- » Υψηλή αντοχή στην UV ακτινοβολία
- » Σκληρή ομοιόμορφη επιφάνεια

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινιρίσμα (μέγιστη κοκκομετρία)	K10 (1,0mm) K15 (1,5mm)
Ειδικό βάρος {ISO 2811}	Λευκό=1.75g/cm <sup>3</sup> (±0.05)
Στερεά κατ'όγκο	74-76%
pH	8,5-9,5
Κατανάλωση	K10 (2.0-2.2) (kg/m <sup>2</sup> ) K15 (2.2-2.6)* (kg/m <sup>2</sup> )
Υδατοαπορρόφηση {EN 1062-3}	≤ 0.5Kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> (class**)
Υδρατμοδιαπερατότητα {EN 7783-2}	0.2-0.6m (class II)

\* Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.



Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων Α/γ (Υ).

- Οριακή τιμή φάσης II: 40g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 30 g/L.

# Basic Plaster

Διακοσμητικό ακρυλικό επίχρισμα για την προστασία τοίχων



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης του BASIC PLASTER, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Πριν να εφαρμόσετε αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει.
- » Χρησιμοποιήστε KRAFT Putty ή άλλο κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
- » Σε φρέσκα τσιμέντα η εφαρμογή γίνεται έπειτα από 4 εβδομάδες τουλάχιστον.
- » Σε νέες ή ήδη βαμμένες, απορροφητικές επιφάνειες και πάνω σε τσιμεντοειδή βασικά επίχρισματα συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης εφαρμόστε μία στρώση PLASTER PRIMER.
- » Μετά από 24 ώρες εφαρμόστε μία στρώση BASIC PLASTER με μεταλλική σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα. Στη συνέχεια τρίψτε με πλαστική σπάτουλα για λείανση της επιφάνειας στο μέγεθος του κόκκου. Σε μεγάλες επιφάνειες συστήνεται η εφαρμογή να γίνεται χωρίς διακοπές, ώστε να αποφεύγονται οι ματίσεις.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία:** μεταλλική σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα. Πλαστική σπάτουλα για λείανση της επιφάνειας στο μέγεθος του κόκκου.
- » **Καθαρισμός εργαλείων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο σοβά είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.
- » **Αραίωση:** Δεν συνίσταται η αραίωση.
- » **Χρόνος στεγνώματος στην αφή:** 1-2 ώρες σε 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 24 ώρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » **Χρόνος πλήρους στεγνώματος:** 7 ημέρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » Οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και σε υψηλότερη σχετική υγρασία
- » Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής με μηχανικό δράπανο.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.
- » Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αέρα. Προστατέψτε την εφαρμοσμένη επιφάνεια με λινάτσες.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 25kg σε λευκό.
- » Χρωματίζεται σε ανοιχτόχρωμες και μεσαίες F-αποχρώσεις KRAFT INSPIRED COLOR™.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

**210 7793777**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C και μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00  
 Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)