

# Clima Roof Net

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα  
οπλισμού συστήματος ClimaRoof



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,1m/m<sup>2</sup>



Το CLIMAROOF NET είναι ένα αντιαλκαλικό πλέγμα οπλισμού από υαλοίνες της στρώσης KF-2 του συστήματος θερμοϋγρομόνωσης δωματίων CLIMAROOF.

Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στον εφελκυσμό και τα αλκάλια και είναι κατάλληλο για την τοπική ενίσχυση των επιφανειών που αναπτύσσουν υψηλές τάσεις ρηγμάτωσης.

- » Υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό
- » Αντοχή στα αλκάλια
- » Κατάλληλο για τοπική ενίσχυση των επιφανειών που αναπτύσσουν υψηλές τάσεις ρηγμάτωσης

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά επιφάνεια {DIN EN 12127}	160g/m <sup>2</sup> (±5%)
Διάσταση πλέγματος {DIN EN 12127}	3,9x4,3mmxmm (±0,2)
Αντοχή σε εφελκυστική τάση {DIN EN ISO 13934-1}	≥2000N/5cm
Εναπομένουσα αντοχή σε εφελκυστική τάση ύστερα από γήρανση {DIN EN ISO 13934-1}	≥1000N/5cm



# Clima Roof Net

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα  
οπλισμού συστήματος ClimaRoof



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα οπλισμού εμβαπτίζεται στη πρώτη στρώση του στεγανωτικού υλικού CLIMAROOOF KF-2, το οποίο στη συνέχεια γίνεται επίπεδο και εξομαλύνεται με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας. Οι ενώσεις του πλέγματος θα πρέπει να επικαλύπτονται για τουλάχιστον 10cm. Το πλέγμα τοποθετείται επιπροσθέτως σε διαγώνια διάταξη με ελάχιστη διάσταση 30x20cm στα σημεία συγκέντρωσης τάσεων. Μετά από 6-24 ώρες εφαρμόστε ακόμη μία στρώση CLIMA ROOF KF-2 για πλήρη επιπεδοποίηση της επιφάνειας και κάλυψη του πλέγματος.

» **Κατανάλωση:** Η κατανάλωση του CLIMAROOOF NET είναι 1,1m/m<sup>2</sup>.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

» Διατίθεται σε ρολά μήκους 50m και πλάτους 1m.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

» Αποθηκεύεται σε ξηρό περιβάλλον και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN HELLAS S.A.**  
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)