

# Epoxy Antitrust Primer Aqua

Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι νερού



ΑΡΑΙΩΣΗ  
10-20%



ΑΠΟΔΟΣΗ  
8-12m<sup>2</sup>/L



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ρολό, πινέλο,  
airless πιστόλι



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
1-2 ώρες



Εποξειδικό αντισκωριακό αστάρι νερού δύο συστατικών, κατάλληλο για την εσωτερική και εξωτερική βαφή μεταλλικών επιφανειών όπου απαιτείται μεγάλη μηχανική αντοχή αλλά και υψηλή αντισκωριακή προστασία. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, προσφέρει μεγάλη σκληρότητα και ελαστικότητα ακολουθώντας τις συστολές και τις διαστολές του μετάλλου. Παράλληλα προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες όπως, γαλβανιζέ, αλουμίνιο, ανοξείδωτο και γυαλί. Είναι χαμηλής οσμής, εφαρμόζεται εύκολα προσφέροντας μια ιδανική επίστρωση για την τελική βαφή.

- » Υψηλή αντισκωριακή προστασία
- » Ισχυρή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες
- » Μεγάλη σκληρότητα και ελαστικότητα
- » Σχεδόν άοσμο
- » Πολύ εύκολη εφαρμογή

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος {ISO 2811}	1.32 Kg/L (±0,02)
Ιξώδες {ASTM D-652}	70 - 80 KU
Στερεά κατ' όγκο	34 % (±0,50)
Στερεά κατα βάρος	50 % (±0,50)
Ανάμιξη	3/1 κ.ο.
Χρόνος ζωής μίγματος	3 - 4 ώρες (20°C)
Απόδοση	8 - 12* m <sup>2</sup> /L
Πάχος ξηρού υμένα	50 - 60 μm

\*Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.



Κατηγορία A/ι «Ειδικά επιχρίσματα 2 συστατικών» (Υ).

- Οριακή τιμή: 140 g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 139 g/l.

# Epoxy Antirust Primer Aqua

## Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι νερού



### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές και υπολείμματα, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- » Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση Kraft Epoxy Antirust Primer Aqua για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης και προστασίας από τα αλκάλια και στη συνέχεια εφαρμόζονται 2 στρώσεις Kraft Epoxy Enamel Aqua.
- » Σε βαμμένες επιφάνειες με παλιό εποξειδικό δύο συστατικών: αποχαρτάρουμε την επιφάνεια, καθαρίζουμε από την σκόνη και στην συνέχεια εφαρμόζουμε μία στρώση Kraft Epoxy Antirust Primer Aqua. Στην συνέχεια εφαρμόζουμε δύο στρώσεις Kraft Epoxy Paint Aqua.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αναμείξτε 3 μέρη του Συστατικού Α με 1 μέρος του συστατικού Β, κατ'όγκο, του KRAFT EPOXY AQUA
- » ANTIRUST PRIMER αναδεύοντας σε χαμηλή ταχύτητα (συνήθως για 1,5-2 λεπτά) ώστε να ομογενοποιηθούν καλά, αποφευγοντας να εισχωρήσει αέρας στο μείγμα. Για να εξασφαλιστεί η σωστή προσφυση και απόδοση,
- » ακολουθήστε αυστηρά την αναλογία ανάμειξης. Για να εξασφαλίσετε καλύτερη ομογενοποίηση, ριξτε τα συστατικά σε άλλο δοχείο και ανακατέψτε καλά. Αφήστε το μίγμα να ξεκουραστεί για 5-10 λεπτά πριν από την εφαρμογή.

**Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.

**Αραίωση:** 5 - 10 % με καθαρό νερό

- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1 - 2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).

**Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 10 - 12 ώρες.

Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Γκρι, σε συσκευασίες των 1lt και 3lt (A & B) σε μεταλλικά δοχεία.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

**210 7793777**

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας < 50 %.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00  
 Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)