

Granite

Υψηλής αισθητικής διακοσμητικό
τελικό επίχρισμα.



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
4-5Kg/m²



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
μεταλλική
σπάτουλα



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
10 ώρες



CE

DRUCKFARBEN HELLAS SA	
Megaridos Ave. 19300 Aspropyrgos	
10	
1224-CPR-0203	
DoP: 00-1224-2 (CPR EU/305/2011)	
ETA 10/0122-ETAG 004	
DoP: 02-1224-5 (CPR EU/305/2011)	
EN 15824	
Render based on organic binders for use externally and internally	
Reaction to fire	NPD
Water absorption	w3
Water vapour diffusion	V2
Tensile strength to substrate	>0.25/mm ²
Thermal conductivity	NPD
Durability	NPD
Hazardous substance	NPD

Έγχρωμο χαλαζιακό επίχρισμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Περιέχει έγχρωμους χαλαζιακούς κόκκους μεγέθους 1,2-1,8 mm. Χρησιμοποιείται σε τιμμεντοειδείς επιφάνειες, γυψοσανίδες, τοιχοποιίες κ.α. Συνιστάται ιδιαίτερα για το διακοσμητικό φινίρισμα αλλά και την προστασία εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών που εκτίθενται σε φθορά. Έχει πιστοποίηση ETA (10/0122), για να χρησιμοποιείται με άριστα αποτελέσματα ως η τελευταία στρώση σε εξωτερικά θερμομονωτικά συστήματα, καθώς βελτιώνει την αντοχή και απόδοση των συστημάτων αυτών.

- » Εύκολη εφαρμογή
- » Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- » Προστασία μακράς διάρκειας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος (ISO 2811)	1.80Kg/L (±0.04)
Στερεά κατ'όγκο	79-80%
pH	8.9-9.5
Κατανάλωση	4-5Kg/m ²
Χρόνος στεγνώματος για αντοχή στην βροχή	>10 days

* Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.

EOTA

BIOCLIMA[®]
ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΒΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

VOC CONTROL



Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων Α/γ (Υ).

- Οριακή τιμή φάσης II: 40g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 5,0g/L.

Granite

Υψηλής αισθητικής διακοσμητικό
τελικό επίχρισμα.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την εξασφάλιση καλύτερης πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Πριν την εφαρμογή, αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει.

- » Χρησιμοποιήστε Kraft Putty για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
- » Συνιστάται το νωπό σκυρόδεμα, ο στόκος, ο σοβάς και οι επιφάνειες γύψου να αφήνονται να στεγνώσουν για τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την εφαρμογή του GRANITE.
- » Σε πορώδεις, νέες επιφάνειες ή ήδη βαμμένα υποστρώματα και επι της ενισχυτικής επίστρωσης Strong Bond του συστήματος CLIMATotal® εφαρμόστε μια στρώση PLASTER PRIMER.
- » Εφαρμόστε το μωσαϊκό φινιρίσμα GRANITE με σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα για ομοιόμορφο και λείο αποτέλεσμα - εργαζόμενοι πάντα στην ίδια κατεύθυνση και χωρίς να αφήνετε κενά - ενώ είναι βρεγμένα.
- » Στις μεγάλες επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή χωρίς διακοπή, υγρού σε υγρό περιβάλλον, προκειμένου να αποφευχθούν οι ορατές συνδέσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία:** Εφαρμόστε το προϊόν με μεταλλική σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα.
- » **Καθαρισμός εργαλείων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο σοβά είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.
- » **Αραίωση:** Δεν συνιστάται η αραίωση του Granite.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 10 ώρες σε 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » **Χρόνος πλήρους στεγνώματος:** 72 ώρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » Αναδέυτε το προϊόν πριν από τη χρήση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής με μηχανικό δράπανο.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε 24 αποχρώσεις σε πλαστικά δοχεία των 25kg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C και μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00
Email: paints.orders@druckfarben.gr