

Joint Mold Resist 23

Όξινη σφραγιστική σιλικόνη
ενός συστατικού



Η KRAFT MOLD RESIST 23 είναι μία σιλικόνη όξινου τύπου ενός συστατικού. Είναι κατάλληλη για σφράγιση και συγκόλληση κατασκευών από γυαλί, πορσελάνη (πλακίδια, κλπ.), μη πορώδη κεραμικά. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε βερνικωμένο ή βαμμένο ξύλο και πολλά πλαστικά όπως εποξειδικά, πολυεστέρα κ.α.

Λόγω της ειδικής της σύστασης, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο νερό και στην ανάπτυξη μυκήτων και συστήνεται για εφαρμογή σε είδη υγιεινής, κουζίνες, ντουζιέρες, μπάνια κλπ. Ωριμάζει γρήγορα με την επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Δεν μπορεί να βαφεί με κοινά χρώματα.

- » Αντοχή στο νερό
- » Αντοχή στην ανάπτυξη μούχλας
- » Μεγάλη ελαστικότητα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	0,94g/cm ³
Χρόνος σχηματισμού υμενίου	25-30min
Ταχύτητα πολυμερισμού	2,0mm/day
Ταχύτητα ροής (23°C, 3-mm ακροφύσιο, πίεση 0,63N/mm ²)	900g/min
Σκληρότητα, Shore A	16
Τάση στο όριο θραύσης {DIN 53504}	1,1N/mm ²
Τάση σε 100% επιμήκυνση {DIN 53504}	0,25N/mm ²
Επιμήκυνση στο όριο αποκοπής του δοκιμίου {DIN 53455}	450%
Σχετική λειτουργική Παραμορφωσιμότητα	20%

CE

1292

16

DoP: 16-1220-23

EN 15651-1	F-EXT-INT-CC
EN 15651-2	G-CC
EN 15651-3	S



Joint Mold Resist 23

Όξινη σφραγιστική σιλικόνη
ενός συστατικού



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ.

- » Συνιστάται καθάρισμα με KRAFT WHITE SPIRIT.
- » Για την αποφυγή λερωμάτων στα χείλη των αρμών τοποθετείται αυτοκόλλητη χαρτοταινία κατά μήκος τους, η οποία αφαιρείται αμέσως μετά την σφράγιση πριν σκληρυνθεί το υλικό.
- » Η εφαρμογή του υλικού στον αρμό γίνεται με χρήση χειροπίστολου ή αεροπίστολου. Το ακροφύσιο κόβεται λόξια σε άνοιγμα ανάλογο με το πλάτος σφράγισης. Η διαμόρφωση της επιφάνειας του υλικού γίνεται με σπάτουλα όσο είναι νωπό.
- » Το πλάτος του αρμού δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 3-4 χιλιοστά, ούτε μεγαλύτερο από 30-40 χιλιοστά.
- » Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υποστρώματα όπως μάρμαρο, μπετόν, σοβά και άλλα αλκαλικά υποστρώματα γιατί ελευθερώνεται οξικό οξύ κατά τον πολυμερισμό.
- » Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επαφή με μέταλλα όπως μόλυβδος, χαλκό, μπρούτζο, ψευδάργυρο γιατί τα διαβρώνει.
- » Μπορεί να αποχρωματιστεί σε επαφή με ορισμένα οργανικά ελαστομερή όπως EPDM, APTK και νεοπρένιο.
- » Δεν βάφεται.
- » **Καθαρισμός:** Αμέσως μετά την εφαρμογή τα εργαλεία καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος καθαρίζονται με KRAFT WHITE SPIRIT. Όταν το υλικό έχει πλήρως ωριμάσει, αφαιρείται μηχανικά.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 5°C και πάνω από 40°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε ξηρούς χώρους και σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε λευκό και διάφανο σε φύσιγγες 280ml.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας γυγγατά την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr