

METAL 3in1 Hammered

KRAFT PAINTS

Σφυρήλατο αντισκωριακό χρώμα μετάλλων



ΑΡΑΙΩΣΗ
5-10%



ΑΠΟΔΟΣΗ
7-9m²/L



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
πινέλο, ρολό
ή πιστόλι αέρος.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
0.5-1 ώρα



Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα διαλύτου για μέταλλα. Εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες, χωρίς να απαιτείται αντισκωριακό αστάρι μετάλλων. Η εξελιγμένη σύνθεση εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς σε κάθε νέα ή παλιά μεταλλική επιφάνεια όπως κάγκελο, πόρτες ασανσέρ, εμποδίζοντας την επανεμφάνισή της. Δημιουργεί επιφάνειες με σκληρότητα και ανθεκτικότητα σε έντονες καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται εύκολα, προσφέροντας μία ανθεκτική επιφάνεια εμφάνισης σφυρηλατημένου μετάλλου.

- » Υψηλή αντισκωριακή προστασία
- » Αντοχή στο χρόνο
- » Άψογο σφυρηλατημένο φινίρισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	Ρητίνες αλκυδικές στυρενίου
Ειδικό Βάρος {ISO 2811} @ 25°C	0.96-1.0 g/mL*
Στερεά κ.β {ISO 3251-03}	55% (±5)*
Ιξώδες {ASTM D 562-05} @ 25°C	70KU (±10)*
Ιξώδες βαφής {ASTM D 562-05} @ 25°C	55KU (±10)
Στιλπνότητα 60° {ISO 2813-99}	>80.0 units
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) {ASTM D-5895}	0.5-1.0h
Cross-Cut (Πρόσφυση) {ISO 2409}	Class: 0 (<5% αποκόλληση σε μεταλλική επιφάνεια R-36)
Απόδοση ανά στρώση	7-9m ² /L**
Συνιστώμενο πάχος ξηρού φιλμ (2-3 στρώσεις)	100μm (±10)

* Ανάλογα την απόχρωση

** Ανάλογα την απόχρωση και τη μέθοδο εφαρμογής



Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού A/θ (Δ).

- Όριο Π.Ο.Ε.: 500g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499 g/L.

Metal 3in1 Hammered

Σφυρήλατο αντισκωριακό χρώμα μετάλλων



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνη, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και απομακρύνετε τη σκόνη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής τις επόμενες 5 ημέρες.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 5 % κ.ο. με KRAFT NITRO 1100 για εφαρμογή με πιστόλι αέρος και ανακατέψτε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Κυρίως πιστόλι αέρος αλλά και πινέλο, ρολό.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και το τελικό φινιρίσμα, συνίσταται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνίσταται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις KRAFT METAL 3in1 HAMMERED για τέλειο αποτέλεσμα με το τελικό πάχος ξηρού υμένα να είναι μεγαλύτερο από 90μm. Σε παραθαλάσσιες περιοχές προτείνεται για επιπλέον προστασία να εφαρμόσετε αρχικά μία στρώση KRAFT RUST BLOCKER.
- » Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δύσκολων σημείων όπως εσοχές για να αποφύγετε πιθανή εισχώρηση της υγρασίας.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε ½ - 1 ώρα στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT NITRO 1100 και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Χρήση της βαμμένης επιφάνειας συνίσταται μετά το πέρας 48 ωρών και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.
- » Οι επιφάνειες είναι πλεονόμενες μετά την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από τη βαφή τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε 11 αποχρώσεις χρωματολογίου, σε συσκευασίες των 0.750L και 2.5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:

+30 210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr