

# METAL 3in1 Metallized

Αντισκωριακό χρώμα μετάλλων



ΑΡΑΙΩΣΗ  
0-8%



ΑΠΟΔΟΣΗ  
7-9m<sup>2</sup>/L



ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
πινέλο, ρολό  
ή πιστόλι αέρος.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
2-3 ώρες



Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα διαλύτου για μέταλλα. Εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες, χωρίς να απαιτείται αντισκωριακό αστάρι μετάλλων. Η εξελιγμένη σύνθεση εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς σε κάθε νέα ή παλιά μεταλλική επιφάνεια όπως κάγκελο, γκαραζόπορτα, εμποδιζοντας την επανεμφάνισή της. Δημιουργεί επιφάνειες με σκληρότητα και ανθεκτικότητα σε έντονες καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται εύκολα, προσφέροντας μία ανθεκτική σαγρέ ματ ή γυαλιστερή, με άψογο μεταλιζέ φινιρίσμα, επιφάνεια.

- » Υψηλή αντισκωριακή προστασία
- » Αντοχή στο χρόνο
- » Άψογο μεταλιζέ φινιρίσμα

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	Αλκυδικές/Πολυουρεθανικές Ρητίνες	
<b>Ειδικό Βάρος</b> {ISO 2811} @ 25°C	Γυαλιστερό 0.93-0.99 g/mL*	Ματ 1.37-1.45 g/mL*
<b>Στερεά κ.β</b> {ISO 3251-03}	65% (±5)*	
<b>Ιξώδες</b> {ASTM D 562-05} @ 25°C	80KU (±10)*	
<b>Ιξώδες βαφής</b> {ASTM D 562-05} @ 25°C	60KU (±10)	
	Γυαλιστερό	Ματ
<b>Στιλνότητα 20°</b> {ISO 2813-99}	>80.0 units	---
<b>Στιλνότητα 60°</b> {ISO 2813-99}	>90.0 units	<4.0 units
<b>Στιλνότητα 85°</b> {ISO 2813-99}	---	<4.0 units
<b>Χρόνος Στεγνώματος</b> (Recorder) {ASTM D-5895}	1-3h	
<b>Cross-Cut</b> (Πρόσφυση) {ISO 2409}	Class: 0 (<5% αποκόλληση σε μεταλλική επιφάνεια R-36)	
<b>Απόδοση ανά στρώση</b>	7-9m <sup>2</sup> /L **	
<b>Συνοστώμενο πάχος ξηρού φιλμ</b> (2-3 στρώσεις)	100μm (±10)	

\* Ανάλογα την απόχρωση

\*\* Ανάλογα τη απόχρωση, το φινιρίσμα και τη μέθοδο εφαρμογής



Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού A/θ (Δ).

- Όριο Π.Ο.Ε.: 500g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499 g/L.

# Metal 3in1 Metallized

Αντισκωριακό χρώμα μετάλλων



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνη, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και απομακρύνετε τη σκόνη.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής τις επόμενες 5 ημέρες.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Πριν ξεκινήσετε το βήσιμο, αραιώστε έως 8 % κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή KRAFT NITRO 1100 για εφαρμογή με πιστόλι αέρος και ανακατέψτε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Κυρίως πιστόλι αέρος αλλά και πινέλο, ρολό.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και το τελικό φινιρίσμα, συνίσταται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνίσταται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις KRAFT METAL 3in1 METALLIZED για τέλειο αποτέλεσμα με το τελικό πάχος ξηρού υμένα να είναι μεγαλύτερο από 90μm. Σε παραθαλάσσιες περιοχές προτείνεται για επιπλέον προστασία να εφαρμόσετε αρχικά μία στρώση KRAFT RUST BLOCKER.
- » Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δύσκολων σημείων όπως εσοχές για να αποφύγετε πιθανή εισχώρηση της υγρασίας.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 2 – 3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Χρήση της βαμμένης επιφάνειας συνίσταται μετά το πέρας 48 ωρών και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.
- » Οι επιφάνειες είναι πλεονόμενες μετά την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από τη βαφή τους.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε 6 μεταλιζέ γυαλιστερές και 6 μεταλιζε ματ αποχρώσεις χρωματολογίου, σε συσκευασίες των 0.750L.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

## DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
 Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)