

Pool Care

Χρώμα πισίνας ενός συστατικού



ΑΡΑΙΩΣΗ
5-10% με
KRAFT Nitro 1100



ΑΠΟΔΟΣΗ
8-10m²/L



**ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
ρολό, πινέλο,
πιστόλι αέρος



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Ειδικής σύνθεσης χρώμα ενός συστατικού, κατάλληλο για την απευθείας βαφή σε πισίνες από μπετόν ή τσιμεντοκονία. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, εφαρμόζεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα. Παρουσιάζει υψηλή απόδοση και δημιουργεί ένα σκληρό και παράλληλα ελαστικό φιλμ, το οποίο παρουσιάζει άριστη συμπεριφορά απέναντι στην UV ακτινοβολία. Είναι ανθεκτικό στη μόνιμη καταπόνηση του νερού και την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων πάνω στην επιφάνεια της πισίνας. Παρουσιάζει πολύ καλή χημική συμπεριφορά απέναντι στο χλώριο και τα χημικά διαλύματα για πισίνες.

- » **Εύκολη εφαρμογή**
- » **Αντοχή στην UV ακτινοβολία και την κιμωλίαση.**
- » **Αντοχή στο νερό και τα χημικά**
- » **Ισχυρή πρόσφυση σε μπετόν**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος {ISO 2811}	Ανοιχτό μπλέ, Λευκό: 1.42Kg/L (±0.02)
Στερεά κατ'όγκο	48% (±0.50)
Ιξώδες {ASTM D-562}	70-90KU
Στερεά κατα βάρος	67.5 (±0.50)
Στιλπνότητα @ 60° {ISO 2813}	<50 units
Αντοχή σε πρόσφυση {EN 1542}	>2N/mm ²
Σκληρότητα {ASTM D 4366}	>30
Σημείο ανάφλεξης	28°C
Απόδοση	8-10m ² /L
Πάχος ξηρού υμένα	40-60μm

* Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής



Κατηγορία Α/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού» (Δ).

- Οριακή τιμή: 500 g/L (2010).
- Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 499 g/l ΠΟΕ.

Pool Care

Χρώμα πισίνας ενός συστατικού



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- » Για την εξασφάλιση καλύτερης πρόσφυσης στο υπόστρωμα, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή (όριο υγρασίας υποστρώματος <4%), καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Σε πρόσφατα κατασκευασμένες πισίνες σκυροδέματος ή τσιμέντου κονιάματος, καθαρίστε την επιφάνεια με 10% κ.ο διάλυμα υδροχλωρικού οξέος, πλυντε με σαπουνόνερο και αφήστε τη να στεγνώσει πλήρως.
- » Εφαρμόστε τουλάχιστον 28 μέρες μετά την κατασκευή.
- » Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες, αφαιρέστε τα παλιά χρώματα, με διαλύτες ή μηχανικά μέσα, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη πρόσφυση της βαφής.
- » Για γέμισμα κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών, χρησιμοποιήστε KRAFT STRONG REPAIR 84.
- » Για προστασία από αρνητικές πιέσεις εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT Hydroguard Flex σταυρωτά. Ενισχύστε τις ακμές με χρήση του αντιαλκαλικού πλέγματος ενίσχυσης KRAFT Hydroguard Net.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής απαιτείται πολύ καλή ανάδευση με αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι πλήρους ομογενοποίησης.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT POOL CARE για καλύτερο αποτέλεσμα. Να μην εφαρμόζεται σε πάχος > 120mm γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει φουσκώματα, φυσαλίδες ή/και πρόωρη αποκόλληση του χρώματος.
- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- » Αραίωση:
1η στρώση: 5-10% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100
2η ή 3η στρώση: 0-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100
- » Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα εργαλεία με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- » Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες
- » Η οποιαδήποτε εργασία ή χρήση (γέμισμα με νερό) πραγματοποιείται μετά την πλήρη σκλήρυνση του χρώματος. Για εσωτερικές πισίνες ο χρόνος αυτός επιμηκύνεται λόγω δυσκολίας εξάτμισης των διαλυτών που περιέχονται.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας ατμόσφαιρας.
- » Συνίσταται να αποφεύγεται η εφαρμογή σε απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

- » Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής για τις επόμενες 4-6 ώρες.
- » Σε περιπτώσεις υπερχλωρίωσης το φαινόμενο του αποχρωματισμού μπορεί να επιταχυνθεί

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε συσκευασία των 3L και 10L, σε μπλε και λευκή απόχρωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50 %.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00
Email: paints.orders@druckfarben.gr