



Velatoura Aqua

Οικολογικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων

KRAFT

PAINTS



ΑΡΑΙΩΣΗ
8-15%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8-10 m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό ή
πιστόλι airless.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Ιδανικό οικολογικό υπόστρωμα για την προετοιμασία ξύλινων επιφανειών πριν βαφούν με ριπολίνη. Είναι πιστοποιημένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος ECOLABEL της ΕΕ. Είναι φιλικό προς το χρήστη και έχει πολύ ήπια οσμή. Καλύπτει εξαιρετικά, γεμίζει αποτελεσματικά τους πόρους της επιφάνειας, μονώνοντας τις τανίνες του ξύλου, εξασφαλίζοντας άριστη πρόσφυση σε ξύλο, τοίχο, γυαλί και σκληρό PVC. Τρίβεται θαυμάσια, προετοιμάζοντας κατάλληλα την επιφάνεια για τη βαφή της ριπολίνης. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, χωρίς να αφήνει βεννιές και ματίσεις, δουλεύεται μαλακά, προσφέροντας μια ομοιόμορφη επιφάνεια.

» Μεγάλη ευκολία στο τρίψιμο

» Εξαιρετική κάλυψη

» Τέλεια πρόσφυση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	Ακρυλικό
Ειδικό Βάρος {ISO 2811 @ 25°C}	1,437Kg/L (±0,02)
Στερεά κ.β. {ISO 3251-03}	59,5% (±3)
Ιξώδες {ASTM D 562-05 @ 25°C}	90KU (±15)
Ιξώδες βαφής {ASTM D 562-05 @ 25°C}	70KU (±15)
Στιλπνότητα 60° {ISO 2813-99}	<4,0 units
Στιλπνότητα 85° {ISO 2813-99}	<7,0 units
pH	8,5-9,5
Δείκτης Λευκότητας {ASTM E 313-98}	88,0 (±1,5)
Δείκτης Κιτρινίσματος {ASTM E 313-98}	0,5 (±0,5)
Απόδοση ανά στρώση* {ISO 6504/1}	8-10m ² /L
Πρόσφυση {ISO 4624}	2,5MPa
Αποκόλληση Cross-Cut {ISO 2409}	Class 0: καμία αποκόλληση
Αντοχή στα αλκάλια {ISO 2812-4}	0: καμία μεταβολή
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (1 στρώση)	40μm (±5)

* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας



Συνδεδετικά αστέρια A/η (Y).

- Οριακή τιμή: 30g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 14,9g/L



Velatoura Aqua

Οικολογικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνη, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA AQUA.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL. Όταν στεγνώσει προετοιμάστε με υγρό τρίψιμο την επιφάνεια.
- » **Σε επιφάνειες με λεκέδες/τανίνες:** εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT VELATOURA AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 8-15% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Το προϊόν είναι λευκό και χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR σε χιλιάδες ανοιχτές αποχρώσεις.
- » Εφαρμόστε 1-2 στρώση KRAFT VELATOURA AQUA για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού προϊόντος.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 16 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητα ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από την βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT VELATOURA AQUA χρωματισμένη σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 0,75L, 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
 Email: paints.orders@druckfarben.gr