

# WaterProof Plaster

Σιλοξανικό επίχρισμα για  
την προστασία του συστήματος  
Clima Total



ΑΡΑΙΩΣΗ

0%



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2-3.7Kg/m<sup>2</sup>



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

μεταλλική  
σπάτουλα, πιστόλι  
παχύρρευστων  
υλικών



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

1-2 ώρες



CE

DRUCKFARBEN HELLAS SA  
Megaridos Ave. 19300 Aspropyrgos  
10  
1224-CPR-0203  
DoP: 00-1224-2 (CPR EU/305/2011)  
ETA 10/0122-ETAG 004  
DoP: 02-1224-1 (CPR EU/305/2011)  
EN 15824

Render based on organic binders for use externally and internally	
Reaction to fire	NPD
Water absorption	w3
Water vapour diffusion	V2
Tensile strength to substrate	>0.25/mm <sup>2</sup>
Thermal conductivity	NPD
Durability	NPD
Hazardous substance	NPD

Διακοσμητικό, έτοιμο προς χρήση, οργανικό επίχρισμα υψηλών στερεών. Βασίζεται σε συνδυασμό UV-αλληλοδικτυωμένου, υψηλής ελαστικότητας πολυμερούς αιωρήματος ενισχυμένου με μικρομοριακή πολυσιλοξάνη (σιλικόνη), φυσικών κόκκων και πρόσθετων βελτιωτικών ουσιών. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες από συνήθη δομικά υλικά καθώς και σε προηγούμενα βαμμένες επιφάνειες. Είναι πιστοποιημένο κατά ETA 10/0122, για να χρησιμοποιείται με άριστα αποτελέσματα ως η τελευταία στρώση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, καθώς βελτιώνει την αντοχή και απόδοση των συστημάτων αυτών και ιδίως του συστήματος ClimaTotal. Το WaterProof Plaster είναι ειδικά σχεδιασμένο για θερμά μεσογειακά κλίματα, ώστε να ανθίσταται στις υψηλές θερινές αλλά και τις χειμερινές θερμοκρασίες. Εξαιτίας της τεχνολογίας συνδετικών υλικών υψηλής ελαστικότητας και υδατοαπωθητικότητας που διαθέτει, προσφέρει ένα αδιάβροχο μη ρηγματούμενο φιλμ προστασίας δομικών επιφανειών. Παράλληλα διατηρεί αναλλοίωτες τις αποχρώσεις του ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές, υψηλής ηλιοφάνειας. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στη βροχή, τον παγετό, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την υγρασία της θάλασσας και τις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας. Έχει εξαιρετικές μηχανικές αντοχές, υψηλή υδρατμοδιαπερατότητα και διαπνοή.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα (μέγιστη κοκκομετρία) (mm)	Fine (0.6) K10 (1.0) K15 (1.5) K20 (2.0) R15 (1.5) R25 (2.5)
Ειδικό βάρος	Λευκό 1.75g/cm <sup>3</sup> (±0.05)
pH	8.5-9.5
Ρυθμός μεταφοράς υδρατμών {EN 7783-2}	≥20g/m <sup>2</sup> d
Υδρατμοδιαπερατότητα {EN 7783-2}	0.2-0.6m (class II)
Υδατοαπορρόφηση {EN 1062-3}	>0.08N/mm <sup>2</sup>
Κατανάλωση (kg/m <sup>2</sup> )	Fine (2.1-2.3) K10 (2.0-2.2) K15 (2.6-3.0) K20 (3.4-3.8) R15 (2.6-3.0) R25 (3.3-3.7)*

\* Εξαρτάται από την υφή του υπόβαθρου, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.

EOTA

BIOCLIMA®  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

VOC CONTROL



## Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων A/γ (Y).

- Οριακή τιμή φάσης II: 40g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 4,5g/L.

# WaterProof Plaster

Σιλοξανικό επίχρισμα για  
την προστασία του συστήματος  
Clima Total



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης του Waterproof Plaster, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ.
- » Πριν να εφαρμόσετε αφαιρέστε ψωρίωση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει.
- » Χρησιμοποιήστε KRAFT Putty για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
- » Συνιστάται το νωπό σκυρόδεμα, ο στόκος, ο σοβάς και οι επιφάνειες γύψου να αφήνονται να στεγνώσουν για τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την εφαρμογή του WATERPROOF PLASTER.
- » Σε εφαρμογή στο σύστημα ClimaTotal συνιστάται η εφαρμογή μιας στρώσης Plaster Primer επί της ενισχυτικής επίστρωσης Strong Bond. Μετά από 4-8 ώρες εφαρμόζεται το Waterproof Plaster.
- » Σε εφαρμογή σε απλή τοιχοποιία συνιστάται να προηγηθεί του Plaster Primer μια στρώση WaterProof Coat αν η επιφάνεια είναι πορώδης. Μετά από 24 ώρες εφαρμόζεται το Plaster Primer και στη συνέχεια το Waterproof Plaster.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία:** Εφαρμόστε το προϊόν με μεταλλική σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα ή πιστόλι παχύρρευστων υλικών.
- » **Καθαρισμός εργαλείων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο σοβά είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.
- » **Αραίωση:** Δεν συνιστάται η αραίωση του Waterproof Plaster.
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 1-2 ώρες σε 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 24 ώρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » **Χρόνος πλήρους στεγνώματος:** 14 ημέρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%. Οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και σε υψηλότερη σχετική υγρασία.
- » Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής με μηχανικό δράπανο.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.
- » Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αέρα. Προστατέψτε την εφαρμοσμένη επιφάνεια με λινάτσες.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 25kg σε λευκό και διάφανη βάση.
- » Χρωματίζεται σε όλες τις F-αποχρώσεις του KRAFT Inspired Color.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

**210 7793777**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C.
- » Διατηρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές σε ξηρό περιβάλλον, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00  
Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)