



Wood Aqua

Οικολογική Ακρυλική Ριπολίνη
Πολυουρεθάνης



Εξαιρετικής ποιότητας ακρυλική ριπολίνη πολυουρεθάνης, κατάλληλη για εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες όπως ντουλάπια, πόρτες, παράθυρα, καθώς και για το βάψιμο τοίχων. Είναι πιστοποιημένη από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel της Ε.Ε. Είναι φιλική προς τον χρήστη και έχει πολύ ήπια οσμή. Προσφέρει ένα θαυμάσιο λείο και ανθεκτικό φινίρισμα. Ακόμη και στην εφαρμογή με το πινέλο οι γραμμές σβήνουν ομοιόμορφα, χαρίζοντας μία όμορφη επιφάνεια. Λόγω των ειδικών ακρυλικών ρητινών που περιέχει διατηρεί τη λευκότητα της αναλλοίωτη στο χρόνο σε εσωτερικές επιφάνειες. Διακρίνεται για τη σκληρή αλλά και παράλληλα ελαστική επιφάνεια που δημιουργεί ακολουθώντας τις συστολές-διαστολές του ξύλου, προστατεύοντάς το για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω και της ειδικής τροποποίησης με πολυουρεθάνη.

- » Άψογο φινίρισμα και υφή
- » Δεν κιτρινίζει
- » Υψηλή σκληρότητα και αντοχή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	Ακρυλικό/ Πολυουρεθάνη		
Ειδικό Βάρος (Kg/L)* {ISO 2811 @ 25°C}	Γυαλιστερό	Σατινέ	Ματ
Λευκό	1,298 (±0,02)	1,273 (±0,02)	1,274 (±0,02)
Βάση P	1,255 (±0,02)	1,208 (±0,02)	1,242 (±0,02)
Βάση D	1,077 (±0,02)	1,057 (±0,02)	1,088 (±0,02)
Βάση A	1,036 (±0,02)	1,024 (±0,02)	1,054 (±0,02)
Στερεά κ.β.* {ISO 3251-03}	47% (±5)		
Ιξώδες* {ASTM D 562-05 @ 25°C}	110KU (±15)		
Ιξώδες βαφής* {ASTM D 562-05 @ 25°C}	75KU (±15)		
Στιλπνότητα 60** {ISO 2813-99}	Γυαλιστερό Satin Ματ	>75 units 20-35 units <10 units	
Απόδοση ανά στρώση*** {ISO 6504/1}	8-12m ² /L		
Δείκτης Λευκότητας** {ASTM E 313-98}	92 (±1,5)		
Δείκτης Κιτρινίσματος** {ASTM E 313-98}	0,0 (±1)		
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	70µm (±5)		

* Ανάλογα το φινίρισμα και την απόχρωση.

** Μόνο για τα λευκά.

*** Ανάλογα την απόχρωση τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



ΑΡΑΙΩΣΗ
8-15%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8-12m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό ή
πιστόλι airless.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Χρώματα εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο A/δ (Υ).

- Οριακή τιμή: 130g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 79,9g/L.



Wood Aqua

Οικολογική Ακρυλική Ριπολίνη
Πολυουρεθάνης



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE για την προστασία από μύκητες και σαράκι, έπειτα εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA AQUA και αποχαρτάρετε ελαφρώς με υγρό τρίψιμο μετά από 16h.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** χρησιμοποιήστε KRAFT Sprachtel.
- » **Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες:** ελέγξτε την κατάσταση της επιφάνειας. Αν είναι ικανοποιητική εφαρμόστε απευθείας το χρώμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 8-15% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και το τελικό φινίρισμα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνιστάται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT WOOD AQUA για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 8-12 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητας ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από την βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT VELATOURA AQUA χρωματισμένη σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το προϊόν πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.

- » Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να το επαναχρησιμοποιήσετε.
- » Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.
- » Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή τους. Οι σκούρες αποχρώσεις είναι λιγότερο ανθεκτικές στο συχνό πλύσιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Λευκό και σε βάσεις χρωματισμού P, D, A σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L σε Γυαλιστερό Σατινέ και Ματ φινίρισμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr