

Wood Class

Βερνίκι εμποτισμού

KRAFT

PAINTS



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
9-11m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης διαλύτου. Προστατεύει, διακοσμεί, αδιαβροχοποιεί το ξύλο. Κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες, φράχτες, επενδύσεις. Τα ενσωματωμένα φίλτρα κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας και η υδροαπωθητική του ιδιότητα, προστατεύουν αποτελεσματικά από τον ήλιο, την βροχή και την υγρασία. Παράλληλα λόγω της ειδικών βιοκτόνων που περιέχει συντηρεί την επιφάνειά του από την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων. Διεισδύει βαθιά στους πόρους του ξύλου επιτρέποντάς του να αναπνέει. Η ελαστικότητα του επιτρέπει να παρακολουθεί τις συστολές - διαστολές του ξύλου, χωρίς σκασίματα ή ξεφλούδισματα.

» Υψηλή προστασία από την UV ακτινοβολία

» Εμποτίζει σε βάθος

» Μεγάλη ανθεκτικότητα και ελαστικότητα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Αλκυδική /PU
Ειδικό Βάρος {ISO 2811 @ 25°C}	0,86Kg/L (±0,02)
Στερεά κ.β.* {ISO 3251-03}	30% (±2)
Ϊώδες-Flow Cup N°4 @ 25°C* {ISO 2431}	14sec (±2)
Απόδοση ανά στρώση**	9-11m ² /L

* Ανάλογα την απόχρωση.

** Ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες βαφής.



Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου Α/στ (Δ)

- Οριακή τιμή: 700g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 699g/L.

Wood Class

Βερνίκι εμποτισμού



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του βερνικιού εμποτισμού, προηγείται αφαίρεση των λαδιών και ρετινιών με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, αποχαρτάρισμα παράλληλα με τα νερά του ξύλου, απομάκρυνση της σκόνης με ένα υγρό χωρίς χνούδι ύφασμα. Θεραπεύστε τους ρόζους, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE συντηρητικό για προστασία από τα ξυλοφάγα έντομα και τους μύκητες.
- » **Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του βερνικιού εμποτισμού, αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT REMOVER και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου ή αποχαρτάρετε καλά μέχρι απομάκρυνσής τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά το πλήρες στέγνωμα της επιφάνειας και της απομάκρυνσης όλων των υπολειμμάτων, επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.
- » Ελέγξτε την υγρασία της προ βαφής επιφάνειας. Να μην υπερβαίνει το 10%.
- » Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.
- » Η αντοχή του υλικού μειώνεται σε περίπτωση εφαρμογής του σε οριζόντιες επιφάνειες που πατιούνται
- » Μερικά είδη ξύλου όπως η εμποτισμένη δρυς και το Ιροκο μειώνουν την ανθεκτικότητα του υλικού..
- » Κατάλληλο εργαλείο βαφής είναι το πινέλο.
- » Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις KRAFT WOOD CLASS για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Σε πολύ εκτεθειμένες επιφάνειες εφαρμόστε 3 στρώσεις KRAFT WOOD CLASS.
- » Το άχρωμο συνίσταται για επαναβαφή εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί νωρίτερα κάποιο έγχρωμο και δεν επιθυμούμε να σκουραίνει περισσότερο η επιφάνεια.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 60%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Η τελική απόχρωση του ξύλου εξαρτάται από το αρχικό χρώμα και την ηλικία του.

- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 60% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το προϊόν πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, με ζεστό νερό και σαπούνι.

Έως 5 χρόνια προστασία: Αφορά κατάλληλα προετοιμασμένα ξύλα όπου έχει εφαρμοστεί μία στρώση Kraft Wood Care συντηρητικό και 3 στρώσεις βερνίκι. Εξαρτάται από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες. Η περίοδος αντοχής μπορεί να μειωθεί αν το ξύλο εκτεθεί σε δυσμενείς συνθήκες, σε μόνιμα νοτιοδυτικό προσανατολισμό ή σε παρατεταμένη υγρασία και στάσιμα νερά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε διάφανο και σε 8 έτοιμες αποχρώσεις ξύλου σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
 Email: paints.orders@druckfarben.gr