

WOOD CARE

Συντηρητικό Ξύλου



Αχρωμο υγρό συντηρητικό ξύλου, κατάλληλο για την προετοιμασία εξωτερικών ξύλινων επιφανειών πριν τη βαφή με βερνίκι. Διεσδύει βαθιά στους πόρους κάθε ξύλινης επιφάνειας όπως εξωτερικές πόρτες, κουφώματα, περιφράξεις, πέργκολες, ξύλινες επενδύσεις, έπιπλα κήπου και προστατεύει αποτελεσματικά από μούχλα, μύκητες, μπλε κηλίδες και έντομα όπως το σαράκι, τα σκαθάρια και τους τερμίτες. Πληρεί την νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

- » Προστατεύει αποτελεσματικά από το σαράκι
- » Εμποδίζει τους μύκητες και τις μπλε κηλίδες
- » Εμποτίζει σε βάθος το ξύλο

ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
5m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος {ISO 2811}	~0,8g/ml
Στερεά κατά βάρος	6-10%
Απόδοση*	5m ² /L ανά στρώση

* Ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες βαφής.



WOOD CARE

Συντηρητικό Ξύλου



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνες, μούχλα ή ρετσίνα, υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- » **Σε νέες ξύλινες επιφάνειες:** Αφαίρεση των λαδιών και ρετσινιών με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, αποχαρτάρισμα παράλληλα με τα νερά του ξύλου, απομάκρυνση της σκόνης με ένα υγρό χωρίς χνουδι ύφασμα, θεραπεύστε τους ρόζους, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT WOOD CARE συντηρητικό της KRAFT για προστασία από τα ξυλοφάγα έντομα και τους μύκητες. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2-3 στρώσεις βερνίκι εμποτισμού KRAFT WOOD CLASS ή KRAFT WOOD SHIELD ή/και 2 στρώσεις βερνίκι κρούστας KRAFT WOOD STYLE ή STYLE AQUA.
- » **Σε βαμμένες ξύλινες επιφάνειες:** Αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT REMOVER και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή αποχαρτάριστε καλά μέχρι απομάκρυνσής τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά το πλήρες στέγνωμα της επιφάνειας και της απομάκρυνσης όλων των υπολειμμάτων, επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2-3 στρώσεις βερνίκι εμποτισμού KRAFT WOOD CLASS ή KRAFT WOOD SHIELD ή/και 2 στρώσεις βερνίκι κρούστας KRAFT WOOD STYLE ή STYLE AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο.
- » **Αραίωση:** Έτοιμο προς χρήση.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες στους 23°C και 60% σχετική υγρασία.
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 24 ώρες.
- » Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν τη χρήση.
- » Τα συντηρητικά ξύλου πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή.
- » Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.
- » Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες των 10°C ή μεγαλύτερες των 35°C και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 60%.
- » Ελέγξτε την υγρασία της προς βαφή ξύλινης επιφάνειας. Να μην υπερβαίνει το 18%.
- » Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
- » Κλείστε το δοχείο καλά μετά τη χρήση.
- » Αποθηκεύστε το σε περιβάλλον δροσερό και μακριά από την έκθεση στον ήλιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

» Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. Να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Περιέχει: Περμεθρίνη (ISO), προπικοναζόλη και βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει Νάφθα πετρελαίου, βαριά κατεργασμένη με υδρογόνο.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα. Εάν εισπνευστεί, μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει, η αναπνοή του είναι ακανόνιστη ή εάν παρουσιαστεί αναπνευστική παύση, παρέχετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Μην προκαλείτε εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το στόμα. Πρόσθετα στοιχεία: Βλέπε ενότητα 4 του φύλλου δεδομένων για την ασφάλεια (μέτρα πρώτων βοηθειών).

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

» Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

» **Να διατίθεται μόνο στην Ελληνική Επικράτεια.**

» **Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.**

» **Αριθμός Καταχώρησης προϊόντος: ΤΠ8-0089.**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ. - 04.00 μ.μ.

Email: paints.orders@druckfarben.gr