

# Εποξειδικό Αστάρι

## Professional

Εποξειδικό αστάρι διαλύτου  
δύο συστατικών

# KRAFT

PAINTS



ΑΡΑΙΩΣΗ  
10-20%



ΑΠΟΔΟΣΗ  
5-7m<sup>2</sup>/L



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
πινέλο, ρολό,  
πιστόλι αέρος  
ή airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
1-2 ώρες



Εποξειδικό αστάρι διαλύτου δύο συστατικών κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών και γενικότερα δομικών επιφανειών αλλά και βιομηχανικών δαπέδων. Εφαρμόζεται εύκολα προσφέροντας επιφάνεια που μπορεί να εξασφαλίσει άριστη πρόσφυση σε επαναβαφή με εποξειδικό χρώμα ή χρώμα πολυουρεθάνης.

- » **Εξαιρετική πρόσφυση**
- » **Υψηλές αντοχές**
- » **Προστατεύει από τα αλκάλια και τη σκουριά**

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος (Kg/L) {ISO 2811}	Γκρι: 1,42 (±0,02)
Στερεά κατ' Όγκο (%)	55 (±0,50)
Ιξώδες (KU) {ASTM D-562}	60-80
Στερεά κατά Βάρος (%)	72 (±0,50)
Ανάμειξη	3/1 κ.ο.
Χρόνος Ζωής Μίγματος (Pot Life)	5-6 ώρες (20°C)
Απόδοση (m <sup>2</sup> /L)	5-7*
Πάχος βαφής ξηρού υμένα ανά στρώση (μm)	50-70
Αντοχή στη μηχανική καταπόνηση	Μετά από 6 ημέρες

\* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.



### Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών (Δ) (Α/ι)

- Οριακή τιμή: 500g/L
- Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499g/L

# Εποξειδικό Αστάρι

Professional  
Εποξειδικό αστάρι διαλύτου  
δύο συστατικών



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή (όριο υγρασίας υποστρώματος <4%), καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές και υπολείμματα, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

» **Σε νέες επιφάνειες:** 1 στρώση KRAFT ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης και προστασίας από τα αλκάλια ή τη σκουριά και στη συνέχεια εφαρμόζονται 2 στρώσεις KRAFT ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προσθέστε το συστατικό Β στο συστατικό Α και αναδεύστε με μηχανικά μέσα για 5 λεπτά μέχρι πλήρους ομογενοποίησης.

- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- » **Καθαρισμός εργαλείων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 2000, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- » **Αραίωση:**
  - 1<sup>η</sup> στρώση: 15-20% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 2000.
  - 2<sup>η</sup> στρώση: 10-15% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 2000.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 24 ώρες.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά την εφαρμογή επιμηκύνουν το χρόνο σκλήρυνσης, ενώ οι υψηλές τον μειώνουν.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Γκι σε συσκευασία 3L (A+B).

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

**210-7793777**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας < 50%.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

**ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN HELLAS S.A.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)