



K466 Knauf Fireboard - Spachtel

Αρμολόγηση πυράντοχη

Υλικό

Σύσταση υλικού

Το κύριο συστατικό του Knauf Fireboard Spachtel είναι ο ημιυδρίτης (ψημένος) γύψος συνοδευόμενος και από άλλα πρόσμεικτα.

Αποθήκευση

Τα σακιά πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους χωρίς υγρασία. Το περιεχόμενο τυχόν σκισμένων σάκων πρέπει να συσκευασθεί εκ νέου και να χρησιμοποιηθεί πρωτίστως. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης είναι 6 μήνες.

Χρήση

Το Knauf Fireboard Spachtel είναι ιδανικό για την αρμολόγηση των αρμών και στοκάρισμα όλης της επιφάνειας των πλακών Fireboard. Για την αρμολόγηση απαιτείται χρήση υαλοταινίας αρμού.

Στοιχεία παραγγελίας

20kg σακί
Κωδικός: 71808000

Ιδιότητες

- Σκόνη, έτοιμο για ανάμειξη
- Αναμιγνύεται χωρίς σβόλους
- Έχει καλή πρόσφυση
- Κρεμώδης, ομοιογενής σύσταση
- Προϊόν με βάση το γύψο
- Διαθέτει δεσμευσμένο κρυσταλλικό νερό.

Επεξεργασία

Υπόβαθρο

Οι πλάκες Fireboard πρέπει να είναι στερεωμένες σε μη φέροντα μεταλλικό σκελετό, στεγνές, καθαρές με καθαρούς αρμούς χωρίς σκόνη. Σε περίπτωση εργασιών ασφαλτικών επιστρώσεων δαπέδου προτείνεται η αρμολόγηση να γίνεται μετά την ασφάλτωση.

Ανάμειξη

Το Knauf Fireboard Sprachtel προστίθεται σε καθαρό, κρύο νερό μέχρι την επιφάνεια του νερού (μέγιστο 2,5 kg σε περίπου 2 l νερού). Με μία σπάτουλα-μυστρί ανακατεύεται το μείγμα χωρίς την πρόσμιξη άλλων υλικών, μέχρι να δημιουργηθεί μία κρεμώδης σφιχτή υφή.

Αρμολόγηση

Απλώνεται μία λεπτή στρώση Fireboard Sprachtel (min. 1mm) και κατόπιν τοποθετείται η υαλοταινία αρμού. Επιπλέον εργασίες αρμολόγησης γίνονται αφού έχει στεγνώσει η προηγούμενη.

Σπατουλάρισμα επιφανείας

Στοκαρεται όλη η επιφάνεια όταν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις ποιότητας επιφανείας,

π.χ. όταν οι επιφάνειες που είναι εμφανείς πρέπει να βαφτούν.

Θερμοκρασία επεξεργασίας/υποβάθρου

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου δεν πρέπει να είναι κάτω από 10° C.

Χρόνος επεξεργασίας

Όταν το υλικό αναμιχθεί με νερό είναι επεξεργάσιμο για τουλάχιστον 45 min. Υλικό που έχει σκληρύνει δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιείται.

Κατανάλωση υλικού

- Μία στρώση , αρμολόγηση με υαλοταινία αρμού: Οροφή 0,06 kg/m², Τοιχοποιία 0,05 kg/m².
- Μία στρώση , αρμολόγηση με υαλοταινία αρμού+στοκάρισμα όλης της επιφάνειας 1mm: 1 kg/m², τοιχοποιία 0,85 kg/m².
- Δύο στρώσεις , αρμολόγηση με υαλοταινία αρμού: Οροφή 0,12 kg/m², Τοιχοποιία 0,1 kg/m².
- Δύο στρώσεις , αρμολόγηση με υαλοταινία αρμού+στοκάρισμα όλης της επιφάνειας 1mm: Οροφή 1,06 kg/m², Τοιχοποιία 1,05 kg/m².

Επεξεργασία επιφανείας

Αφού στεγνώσουν οι αρμολογημένες επιφάνειες, εάν χρειάζεται τρίβονται ελαφρά. Πριν βαφτούν ή οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία επιφανείας πρέπει να στοκαριστεί όλη η επιφάνεια (βλέπε πάνω). Πριν οποιαδήποτε επεξεργασία (π.χ Βαφή, Ταπετσαρία) πρέπει η επιφάνεια να ασταρωθεί ανάλογα με την επακόλουθη επεξεργασία.

Εργασίες ταπετσαρίας

Η επικόλληση ταπετσαριών από χαρτί, ύφασμα ή πλαστικό πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη κόλλα. Μετά την εφαρμογή της ταπετσαρίας ο χώρος πρέπει να αερίζεται καλά μέχρι στεγνώσει η επιφάνεια.