



Συστήματα
επεξεργασίας επιφανειών

06.2017

Knauf Fina Extra White

Υπέρλευκος στόκος σπατουλαρίσματος για εσωτερικούς χώρους

Περιγραφή προϊόντος

Η Knauf Fina είναι ένας υπέρλευκος στόκος σπατουλαρίσματος εσωτερικής χρήσης σε μορφή σκόνης με βάση το πολυμερές οξικού βινυλίου και μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Το υλικό κατατάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο EN13963 στην κατηγορία 3 A.

Στοιχεία παραγγελίας:

25 kg σακί

Κωδικός προϊόντος 601037

Αποθήκευση:

Η Knauf Fina φυλάσσεται σφραγισμένη στην αρχική της συσκευασία σε στεγασμένο προστατευμένο από την υγρασία χώρο. Κτυπημένα ή ανοιγμένα σακιά θα πρέπει να σφραγίζονται αεροστεγώς και να χρησιμοποιούνται πρωτίστως. Το προϊόν μπορεί να αποθηκευθεί για περίπου 12 μήνες.

Πεδία εφαρμογής

Η Knauf Fina είναι ένας υπέρλευκος στόκος σπατουλαρίσματος για φινίρισμα εσωτερικών επιφανειών τοιχοποιιών και οροφών από:

- Γέμισμα και φινίρισμα εσωτερικών επιφανειών τοιχοποιιών και οροφών από παραδοσιακό τσιμεντοσοβά
- Φινίρισμα εσωτερικών επιφανειών τοιχοποιιών και οροφών από γυψοσοβά
- Γέμισμα και φινίρισμα εσωτερικών επιφανειών τοιχοποιιών και οροφών εμφανούς ή άγριας επιφάνειας μπετόν
- Φινίρισμα εσωτερικών επιφανειών τοιχοποιιών και οροφών ξηράς δόμησης
- Γέμισμα και φινίρισμα εσωτερικών επιφανειών τοιχοποιιών και οροφών πορώδους σκυροδέματος
- Ανακαινίσεις παλαιών βαμμένων τοιχοποιιών

Ιδιότητες και προστιθέμενη αξία

- Υπέρλευκο χρώμα
- Ιδανική λεία τελική επιφάνεια
- Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Χαμηλή συρρίκνωση
- Εύκολο τρίψιμο
- Κατάλληλο για γέμισμα ανωμαλιών
- Εφαρμογή με σπάτουλα, με ρολό ή με μηχανή airless
- Ευκολία απλώματος χωρίς να κρεμάει ή να στάζει
- Εξαιρετική ποιότητα επιφάνειας χωρίς φουσκάλες κρατήρες ή συννεφάκια
- Επαναχρησιμοποίηση μετά από περ. 2 ημέρες

Εφαρμογή

Προετοιμασία Υποβάθρου

Το υπόβαθρο πρέπει να είναι σταθερό, χωρίς σαθρά σημεία, συμπαγές, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνες, χρώματα, λάδια κτλ. Στην περίπτωση ανακαίνισης παλαιών βαμμένων τοιχοποιιών θα πρέπει η επιφάνεια να ξυστεί, να καθαριστεί και να ασταρωθεί με Knauf Tiefengrund πριν την εφαρμογή της Knauf Fina.

Ανάμιξη

Η Knauf Fina αναμιγνύεται εύκολα με νερό σε αναλογία 0,3ml/kg και δημιουργεί έναν ευκολοδουλεύετο πολτό που εφαρμόζεται εύκολα σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές όλων των συνήθη υποβάθρων. Η ακριβής ποσότητα νερού υπόκειται στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες και συνθήκες εφαρμογής. Χάρη στην ειδική σύνθεση του υλικού η ανάμιξη του με το νερό αποδεικνύεται εξαιρετικά εύκολη είτε με το χέρι, είτε με αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές χωρίς να δημιουργούνται σβόλοι ή φουσκάλες. Η ανάμιξη με άλλα υλικά να αποφεύγεται καθώς ενδέχεται να αλλοιωθούν σημαντικά οι ιδιότητες του προϊόντος.

Εφαρμογή

Η Knauf Fina προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες και οροφές, σε οποιοδήποτε απορρο-

φητικό ή μη υπόβαθρο (τσιμεντοσοβάς, γυψοσοβάς, μπετόν, γυψοσανίδα, πορώδης σκυρόδεμα κλπ). Χρησιμοποιείται για στοκάρισμα, σπατουλαρίσμα, γέμισμα, ανακαίνιση παλαιών βαμμένων τοιχοποιιών και γενικά για την εξομάλυνση κάθε εσωτερικής τοιχοποιίας ή οροφής. Η Knauf Fina αφού αναμιχτεί με νερό εφαρμόζεται στο υπόβαθρο με σπάτουλα ή με ρολό, απλώνεται με χαρακτηριστική ευκολία στην επιφάνεια χωρίς να κρεμάει, να στάζει ή να κουράζει τον τεχνίτη. Λόγω της ειδικής σύνθεσής της προσδίδει άσπογη τελική επιφάνεια εξαφανίζοντας φουσκάλες, κρατήρες ή συννεφάκια που εμφανίζουν τα συνήθη υλικά σπατουλαρίσματος.

Η Knauf Fina παρουσιάζει πολύ καλές γεμιστικές ιδιότητες αφού δεν θα ρηγματώσει ακόμα και εάν εφαρμοστεί σε πάχος 5mm στο υπόβαθρο. Εφόσον για το επιθυμητό αποτέλεσμα απαιτείται δεύτερη στρώση τότε αυτή μπορεί να εφαρμοστεί αφού «τραβήξει» η πρώτη (μετά από 2-3 ώρες), χωρίς τρίψιμο και αστάρωμα. Παράλληλα, η χαμηλή συρρίκνωση που παρουσιάζει το υλικό συμβάλει τα μέγιστα στο υψηλής ποιότητας τελικό αποτέλεσμα. Η τελική επιφάνεια που δημιουργείται είναι πολύ λεία, υπέρλευκη και τρίβεται με χαρακτηριστική ευκολία για την τελική εξομάλυνση λεπτομερειών.

Χρόνος εφαρμογής

Η Knauf Fina παραμένει εργάσιμη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αφού μετά την ανάμιξη της με νερό, το ομοιογενές μίγμα μπορεί να παραμείνει στον κουβά ανάμιξης έτοιμο προς χρήση μέχρι και για διάστημα 2 ημερών. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται αισθητά η φύρα στο εργοτάξιο καθώς ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει το αναμεμιγμένο υλικό και να το επαναχρησιμοποιήσει τις επόμενες ημέρες. Μετά από κάθε ανάμιξη με νερό το υλικό θα πρέπει να αναδεύεται καλά.

Παράλληλα, μοναδικό πλεονέκτημα της Knauf Fina είναι η μεγάλη εργασιμότητα του υλικού στην εφαρμοσμένη επιφάνεια. Από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί το υλικό στον τοίχο ή στην οροφή υπάρχει διαθέσιμος χρόνος 30 λεπτών για τελικές διορθώσεις.

Θερμοκρασία εφαρμογής

Η Knauf Fina πρέπει να εφαρμόζεται εσωτερικά όταν η θερμοκρασία του χώρου βρίσκεται μεταξύ +5°C έως +35°C.

Κατανάλωση

Η κατανάλωση του υλικού κυμαίνεται από 1,0 – 1,2 kg/m² ανά mm πάχους στρώσης ανάλογα με την υπό επεξεργασία επιφάνεια.

Ιδιαίτερα στοιχεία

Η Knauf Fina δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα υλικά. Τα εργαλεία και τα μηχανήματα μετά τη χρήση τους πρέπει να καθαρίζονται με νερό πριν το υλικό στεγνώσει. Για εφαρμογή του υλικού σε παχύτερες στρώσεις πρέπει να λάβουμε υπόψη τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος, διότι έχουν άμεση σχέση με τον χρόνο εργασιμότητας.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όψη υλικού: Σκόνη
Χρώμα: Υπέρλευκο
Οσμή: Άοσμο
Ειδικό βάρος: 1,6 gr/cm ³
Πυκνότητα: 1,4-1,8 kg/l
Υδατοδιαλυτότητα: 0,16 g/100g
Περιεχόμενο πτητικών οργανικών ουσιών (VOC): <2g/l
Μέγιστη διάμετρος κόκκου: 120μm
Αναλογία μίξης: 25kg Knauf Fina με 7-8lt νερό (0,3ml/kg)
Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C
Χρόνος ζωής στο δοχείο: έως 2 ημέρες
Πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 2-3mm (ανάλογα με το υπόβαθρο)
Μέγιστο συνολικό πάχος: 5mm
Βάσιμο ή τοποθέτηση ταπετσαρίας: 24h (σε κανονικές συνθήκες)

Knauf Γυψοποιία ABEE

Τηλ.: 210 9310567,9
Fax: 210 9310568

www.knauf.gr

knauf@knauf.gr

Knauf Γυψοποιία ABEE
Έδρα και κεντρικά γραφεία: Ευριπίδου 10, 176 74 Καλλιθέα Αθήνα, Τηλ. & Fax 210 9310567-9
Εργοστάσια και κέντρα εκπαίδευσης:
Στάνος, 305 00, Αμφιλοχία, Τηλ. 26420 29100, Fax 2642029112
Αγροτεμάχιο 592, Τ.Θ.1362, Τ.Κ.57022, Νέα Μαγνησία Θεσ/νίκης, Τηλ. & Fax 2310548995
Κύπρος: **Knauf Cyprus Limited**: Δίπλα από το πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Πύργος, Τ.Θ.52573, Τ.Κ. 4065, Λεμεσός, Κύπρος. Τηλ.: 00357 25343371. Fax: 00357 25343346

Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. σαν παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Δεν ασκεί έλεγχο στην τοποθέτηση και εφαρμογή των συστημάτων δόμησης και δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους. Πληροφορίες για την ποσότητα και τον τρόπο κατασκευής προέρχονται από την πείρα της και δεν μπορούν να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε κάθε κατασκευή χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συνηθισμένες κατασκευές ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστώνται πειραματικές δοκιμές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της. Απαγορεύεται από το νόμο η μερική ή ολική ανατύπωση αυτού του εντύπου χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.