



Βελτιωτικά κονιαμάτων

10.2017

Knauf Latex Magic

Οικοδομική ρητίνη ως βελτιωτικό κονιαμάτων

Περιγραφή προϊόντος

Το Knauf Latex Magic είναι πολυμερικό γαλάκτωμα SBR (35% στερεά), που λειτουργεί ως βελτιωτικό, ενισχυτικό κονιαμάτων με βάση το σιμέντο.

Στοιχεία παραγγελίας:

- 1kg, 6τεμάχια/κουτί, 384 τεμάχια/παλέτα
Κωδικός προϊόντος 610244
- 5kg, 112 τεμάχια/παλέτα
Κωδικός προϊόντος 610246
- 15kg, 36 τεμάχια/παλέτα
Κωδικός προϊόντος 610247

Αποθήκευση:

Το Knauf Latex μπορεί να μείνει αποθηκευμένο για 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του, σε κλειστές συσκευασίες και σε χώρους προστατευμένους από παγετό, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5° C και +40° C.

Πεδία εφαρμογής

Το Knauf Latex Magic προστιθέμενο στα δομικά κονιάματα αυξάνει θεαματικά ιδιότητες τους όπως, την ελαστικότητα του προς επεξεργασία υλικού, αλλά και την πρόσφυση του στο υπόστρωμα. Επιπλέον, συνεισφέρει στη στεγανότητα της επιφάνειας, αφού αποτρέπεται η δημιουργία τριχοειδών ρωγμών λόγω της συρρίκνωσης στη πήξη. Βελτιώνει την εργασιμότητα και πλαστικότητα του νωπού κονιαμάτος και αυξάνει τόσο τις αντοχές του υλικού και της τελικής επιφάνειας σε απόξεση και τριβή όσο και στην αδιαβροχοποίηση αυτής. Αποτελεί την ιδανική λύση βελτιωτικού πρόσμικτου για σιμεντοκονίες δαπέδων, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά κονιάματα. Μπορεί επίσης με κατάλληλη αραιώση να εφαρμοστεί ως αστάρι για χρώματα και στεγανωτικά ταρατσών. Με κατάλληλη χρήση του μπορούν να παραχθούν σιμεντοκονίες με ιδιαίτερες αντοχές σε χημικές αντιδράσεις.

Ιδιότητες και προστιθέμενη αξία

- Αυξάνει θεαματικά την ελαστικότητα των κονιαμάτων
- Βελτιώνει την πρόσφυση των κονιαμάτων στο υπόστρωμα
- Συνεισφέρει στη στεγανότητα της επιφάνειας
- Αποτρέπει τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών
- Βελτιώνει την εργασιμότητα και πλαστικότητα του νωπού κονιαμάτος και αυξάνει τις αντοχές του υλικού
- Αυξάνει τη σκληρότητα της τελικής επιφάνειας και αδιαβροχοποιεί

Knauf Latex Magic

Οικοδομική ρητίνη ως βελτιωτικό κονιαμάτων



Εφαρμογή

Προετοιμασία Υποβάθρου

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές. Τυχόν υπολείμματα σκόνης, λάδια, κόλλες, άλατα, παλαιά σαθρά επιχρίσματα και χρώματα θα πρέπει προηγουμένως να καθαρίζονται.

Αναλογίες Knauf Latex Magic : νερό

- Σοβάδες: 1^ο χέρι 1:1
- Σοβάδες τελικής στρώσης 1:4
- Τσιμεντοκονίες δαπέδων (με ενδοδαπέδια) 1:2- 1:4
- Επισκευαστικά κονιάματα 1:1 έως 1:3
- Τσιμεντοκονίες υψηλών αντοχών σε χημικά 2:1

Εφαρμογή

Αναδεύουμε πρώτα το Knauf Latex Magic με το νερό και εν συνεχεία προσθέτουμε τα αδρανή υλικά, κάνοντας χρήση κατά προτίμηση αναδευτήρα, έως ότου το υλικό αποκτήσει την επιθυμητή πλαστικότητα.

Θερμοκρασία εφαρμογής

Το Knauf Latex εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες του +5° C

Οδηγίες ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος:

Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα και τα ρούχα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων σε περίπτωση αδιαθεσίας, κατάποσης ή επαφής με το υλικό. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777

*ΠΟΕ- ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ 2004/42 (II/A)

Υποκατηγορία:(η) Συνδετικά αστάρια: 30g/l (2010).

Ιδιαίτερα στοιχεία

Τα εργαλεία καθαρίζονται καλά με νερό και καθαριστικό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όψη υλικού: υγρό

Χρώμα: Λευκό

Ιξώδες: <50cP

Πυκνότητα: 1005g/l

Θερμοκρασία εφαρμογής: > +5°C



Knauf Γυψοποιία ABEE

Τηλ.: 210 9310567,9
Fax: 210 9310568

www.knauf.gr

knauf@knauf.gr

Knauf Γυψοποιία ABEE

Έδρα και κεντρικά γραφεία: Ευριπίδου 10, 176 74 Καλλιθέα Αθήνα, Τηλ. & Fax 210 9310567-9

Εργοστάσια και κέντρα εκπαίδευσης:

Στάνος, 305 00, Αμφιλοχία, Τηλ. 26420 29100, Fax 2642029112

Αγροτεμάχιο 592, Τ.Θ.1362, Τ.Κ.57022, Νέα Μαγνησία Θεσ/νίκης, Τηλ. & Fax 2310548995

Κύπρος: Knauf Cyprus Limited: Δίπλα από το πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Πύργος, Τ.Θ.52573, Τ.Κ. 4065, Λεμεσός, Κύπρος. Τηλ.: 00357 25343371. Fax: 00357 25343346

Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. σαν παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Δεν ασκεί έλεγχο στην τοποθέτηση και εφαρμογή των συστημάτων δόμησης και δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους. Πληροφορίες για την ποσότητα και τον τρόπο κατασκευής προέρχονται από την πείρα της και δεν μπορούν να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε κάθε κατασκευή χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συνηθισμένες κατασκευές ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστώνται πειραματικές δοκιμές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της. Απαγορεύεται από το νόμο η μερική ή ολική ανατύπωση αυτού του εντύπου χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.

BA18.GR/09.17/GR

Η στατική επάρκεια και οι ιδιότητες οικοδομικής φυσικής των συστημάτων Knauf, όπως η ηχομόνωση και η πυροπροστασία, επιτυγχάνονται με την αποκλειστική χρήση όλων των επιμέρους προϊόντων Knauf ή άλλων αυστηρά συστημένων από την Knauf.

