

SurfaPaint™ Stone Varnish WB

Ακρυλικό βερνίκι βάσης νερού για προστασία πέτρινων και τσιμεντοειδών επιφανειών

Περιγραφή Προϊόντος

Το SurfaPaint™ Stone Varnish WB είναι ένα ακρυλικό βερνίκι λάδι βάσης νερού για εφαρμογή σε πέτρινες επιφάνειες, κατάλληλο για να διακοσμήσει και να προστατεύσει πέτρες, σκυρόδεμα, κεραμίδια ή άλλα πορώδη υποστρώματα. Έχει σχεδιαστεί με βάση μια νανοακρυλική ρητίνη η οποία παρέχει άριστη πρόσφυση, εξαιρετική δειξίδωση, σκληρότητα και αντοχή στην φθορά και στην τριβή. Το SurfaPaint™ Stone Varnish WB δημιουργεί σατινέ ή ακόμα και γυαλιστερή εμφάνιση (μετά από 3 στρώσεις) και δεν απολεπίζεται ή κιτρινίζει. Η εφαρμογή του δημιουργεί μία διάφανη ανθεκτική προστατευτική επικάλυψη με πολύ καλή αντοχή στους λεκέδες νερού και λαδιού, καθώς και την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Η διαδικασία εφαρμογής είναι απλή, καθώς στεγνώνει γρήγορα. Διατίθεται σε υπέροχο ματ ή σατινέ φινίρισμα.

Προτεινόμενη Χρήση

Ιδανικό για εφαρμογή σε φυσικές ή τεχνητές, κάθετες ή οριζόντιες, πορώδεις επιφάνειες εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, όπως: μάρμαρα, πέτρες, κεραμικά πλακίδια, τσιμεντόπλακες. Προτείνεται για εφαρμογή όπου απαιτείται χαμηλή οσμή ή απουσία διαλυτών. Δεν συνιστάται για μη πορώδεις επιφάνειες (γυαλισμένα μάρμαρα κλπ.).

Πλεονεκτήματα

- ☆ Υψηλή προστασία απέναντι στη UV ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες, δεν κιτρινίζει
- ☆ Ισχυρή πρόσφυση σε πέτρινα υποστρώματα
- ☆ Αυξημένη αντοχή σε χημικά, νερό και αντιηλιακά
- ☆ Άοσμο και φιλικό στο περιβάλλον
- ☆ Προστατεύει την επιφάνεια από μούχλα και μύκητες
- ☆ Φυσικό σατινέ ή ματ, διάφανο φινίρισμα που αναδεικνύει τα νερά του υποστρώματος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή/Τύπος	▶	Ακρυλικό βερνίκι νερού
Απόχρωση	▶	Υπόλευκο διαυγές
Φινίρισμα	▶	Ματ ή σατινέ
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1)	▶	1.1± 0.05
pH	▶	8± 0.5
Διαλυτικό	▶	Νερό
Αραιώση	▶	0 – 15% κατ' όγκο (**)
Ιξώδες	▶	80 KU@20°C
Στερεά (% κατ' όγκο)	▶	40±2
Χρόνος Στεγνώματος / αφής	▶	½ -1h @25°C (***)
Χρόνος βατότητας	▶	16h @25°C (***)
Πλήρης ωρίμανση	▶	48h @25°C (***)
Ελάχιστο διάστημα Επαναβαφής	▶	1-2h @25°C (***)

(*) Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τον τρόπο εφαρμογής και την αραιώση.

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPaint™ Stone Varnish WB

Ακρυλικό βερνίκι βάσης νερού για προστασία πέτρινων και τσιμεντοειδών επιφανειών

(**) Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας (ελάχιστη αραιώση για λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες, υψηλή αραιώση για απορροφητικές επιφάνειες) και τον τρόπο εφαρμογής.

(***) Οι χρόνοι ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την σχετική υγρασία και την επιφανειακή υγρασία του υποστρώματος

Προετοιμασία Υποστρώματος

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υπολείμματα. Εφαρμόστε το SurfaPaint™ Stone Varnish WB μόνο εφόσον έχει αφαιρεθεί οποιαδήποτε προηγούμενη τροποποίηση (π.χ. βερνίκι, χρώμα, προϊόν προστασίας) από την πέτρινη επιφάνεια. Ελέγξτε αν η επιφάνεια είναι έτοιμη προς εφαρμογή ψεκάζοντας τη με νερό. Αν οι σταγόνες νερού μένουν στην επιφάνεια, τότε απαιτείται περαιτέρω προετοιμασία. Καθαρίστε την επιφάνεια με DeSalin™ Eco, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει πλήρως.

Οδηγίες Εφαρμογής

Ανακατέψτε καλά το προϊόν πριν την χρήση αλλά και κατά την διάρκεια της χρήσης. Συνιστάται η εφαρμογή μίας ή δύο στρώσεων SurfaPaint™ Stone Varnish WB με πινέλο ή ρολό, σε συνθήκες σχετικής υγρασίας χαμηλότερης από 80%. Σε ιδιαίτερα απορροφητικές ή/και επιβαρυνμένες επιφάνειες επανεφαρμόστε. Τυχόν περίσσεια πρέπει να απομακρύνεται. Η δεύτερη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί "wet on wet" ή εφόσον έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη στρώση. Όλα τα εργαλεία και ο εξοπλισμός θα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό και σαπούνι. Τυχόν κηλίδες απομακρύνονται με νωπό πανί.

Απόδοση

10-12m²/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Το SurfaPaint™ Stone Varnish WB είναι προϊόν έτοιμο προς χρήση αλλά εφόσον είναι επιθυμητό μπορεί να αραιωθεί με νερό έως 15% κατ' όγκο, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής (ελάχιστη αραιώση για λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες, υψηλή αραιώση για απορροφητικές επιφάνειες). Αφήστε τη δεύτερη στρώση να στεγνώσει για τουλάχιστον 16 ώρες για την εξασφάλιση ελαφριάς βατότητας.

Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από ηλιακές ακτίνες και παγετό.

Υγεία και Ασφάλεια

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPaint™ Stone Varnish WB

Ακρυλικό βερνίκι βάσης νερού για προστασία πέτρινων και τσιμεντοειδών επιφανειών

Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα www.NanoPhos.com ή κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos μέσω email: info@NanoPhos.com ή μέσω τηλεφώνου: 2292069312.

Διαθέσιμες Συσκευασίες

- 1L Πλαστικό δοχείο
- 3L Πλαστικό δοχείο
- 10L Πλαστικό δοχείο

- **Σημειώσεις & Μέτρα Ασφάλειας:** Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή μπορεί να επηρεάσουν τις ιδιότητες του εφαρμοσμένου προϊόντος. Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από τις ηλιακές ακτίνες και τον παγετό. Το Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστάται να διαβαστεί σε συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού δελτίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τη NanoPhos: info@NanoPhos.com
- Τα τεχνικά φυλλάδια και οι συστάσεις για την χρήση των προϊόντων NanoPhos, βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Η καταλληλότητα του προϊόντος θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση για κάθε συγκεκριμένη χρήση και ο τελικός χρήστης φέρει την πλήρη & αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από την λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Το λογότυπο SurfaPaint™ αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NanoPhos AE

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com