

SurfaPore® AG

Υδατικό διάλυμα για προστασία κάθετων επιφανειών από χρώματα graffiti

Περιγραφή Προϊόντος

Το SurfaPore™ AG είναι ένα πρωτοπόρο υδατικό προϊόν προστασίας των δομικών επιφανειών από χρώματα graffiti. Τα νανοσωματίδια του SurfaPore™ AG καλύπτουν τους πόρους των ευάλωτων επιφανειών, δημιουργώντας φιλμ, με αποτέλεσμα οποιοσδήποτε ρύπος να «ξεπλένεται» εύκολα με νερό. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μάρμαρα, πλακάκια, κάθετα τοιχώματα και άβαφες τοιχοποιίες, προστατεύοντας τις επιφάνειες και διατηρώντας αναλλοίωτη την εμφάνισή τους.

Προτεινόμενη Χρήση

Ιδανικό για την προστασία απορροφητικών επιφανειών όπως μαρμάρων, γρανιτών, τσιμέντου, κάθετων τοιχωμάτων και άβαφες τοιχοποιίες από τους λεκέδες χρωμάτων graffiti και ανεξίτηλους μαρκαδόρους.

Πλεονεκτήματα

- ☆ Εύκολο καθάρισμα των επιφανειών με ελάχιστη τριβή και χωρίς διαλυτικά
- ☆ Αντοχή στην UV ακτινοβολία
- ☆ Εύκολη εφαρμογή
- ☆ Αντοχή χωρίς επανεφαρμογή έως και 2-3 καθαρισμούς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή/Τύπος	▶ Υδατικό διάλυμα
Απόχρωση	▶ Γαλάκτωμα λευκού ή ανοιχτού γκρι χρώματος
Οσμή	▶ Ελαφρά οσμή οξικού οξέος
Πυκνότητα	▶ $1.05 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
Θερμοκρασία εφαρμογής	▶ Από +5°C έως +35°C
pH	▶ $4,0 \pm 0.5$
VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	▶ 33 g/L
Ιξώδες	▶ 2 mPa·s @20°C

Το SurfaPore® AG δεν θεωρείται οξειδωτικό ή διαβρωτικό μέσο

Προετοιμασία Υποστρώματος

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υπολείμματα. Καινούριες επιφάνειες από τσιμέντο θα πρέπει να έχουν ωριμάσει για περισσότερο από 4 εβδομάδες πριν την εφαρμογή του SurfaPore™ AG.

Οδηγίες Εφαρμογής

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPore® AG

Υδατικό διάλυμα για προστασία κάθετων επιφανειών από χρώματα graffiti

Η εφαρμογή του SurfaPore™ AG μπορεί να γίνει με ψεκαστήρα, ρολό ή πινέλο, χωρίς αραιώση. Εφαρμόστε δύο (2) στρώσεις, με διάστημα επαναβαφής 4-6 ωρών. Για λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες (ελαφρώς γυαλισμένα μάρμαρα, επιφάνειες γρανίτη), αφαιρέστε τυχόν περίσσεια του υλικού αρχικά με ένα ελαφρώς βρεγμένο απορροφητικό χαρτί ή πανί δίχως χνούδια και στη συνέχεια με ένα στεγνό πανί δίχως χνούδια έως ότου δεν υπάρχει εμφανές κατάλοιπο στην επιφάνεια. Απορροφητικές επιφάνειες (σοβάς, πέτρα) θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος του SurfaPore™ AG που εφαρμόζεται. Η προστασία επιτυγχάνεται πλήρως 3-4 ημέρες μετά από την εφαρμογή του.

Για τον καθαρισμό και την αφαίρεση graffiti: Χρησιμοποιήστε νερό και μια σκληρή βούρτσα ή νερό υπό πίεση. Θα πρέπει να εφαρμόσετε εκ νέου το SurfaPore™ AG μετά από 3-5 επαναλήψεις καθαρισμού graffiti για λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες και μετά από 2-3 επαναλήψεις καθαρισμού graffiti για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

Η γυαλάδα εξαρτάται από την επιφάνεια, και κυμαίνεται από ημιγυαλιστερή έως σατέν.

Απόδοση

Λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες: 24-30 m²/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής

Πορώδεις, απορροφητικές επιφάνειες: 8-10 m²/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής

Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από ηλιακές ακτίνες και παγετό, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Αντίξοες συνθήκες αποθήκευσης ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος.

Υγεία και Ασφάλεια

Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα www.NanoPhos.com ή κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos μέσω email: info@NanoPhos.com ή μέσω τηλεφώνου: (+30) 2292069312.

SurfaPore® AG

Υδατικό διάλυμα για προστασία κάθετων επιφανειών από χρώματα graffiti

Διαθέσιμες Συσκευασίες

- 1L Πλαστικό μπουκάλι
- 4L Πλαστικό μπιτόνι
- 10L Πλαστικό μπιτόνι

Σημειώσεις: Τα τεχνικά φυλλάδια και οι συστάσεις για την χρήση των προϊόντων NanoPhos, βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Η καταλληλότητα του προϊόντος θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση για κάθε συγκεκριμένη χρήση και ο τελικός χρήστης φέρει την πλήρη & αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από την λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Το λογότυπο SurfaPore™ αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NanoPhos AE