

VEROLAC ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Χρώμα Υψηλών Θερμοκρασιών

Χρώμα υψηλής θερμοκρασίας με βάση ειδικές ρητίνες σιλικόνης και ειδικά πυράντοχα πιγμέντα, που προστατεύουν από την υψηλή θερμοκρασία και με άριστες αντισκωριακές ιδιότητες. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, δίνοντας συμπαγές και ελαστικό φιλμ με αντοχή σε θερμοκρασίες έως 300-350°C. Είναι κατάλληλο για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες, όπως σόμπες, σωλήνες θερμοαστρών, καμινάδες, τζάκια, λέβητες, ψησταριές, μπάρμπεκιου, κτλ.

Πλεονεκτήματα:

- Ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες, όπως σωλήνες ζεστού αερίου, καμινάδες, τζάκια, σόμπες, ψησταριές
- Σιλικονούχο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

75 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα

1,36 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΑΡΑΙΩΣΗ




Χωρίς αραιώση

Έτοιμο προς χρήση

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Μαύρο



ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

14-16 m²/L

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή

3-4 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μαύρο

375mL

750 mL



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την βαφή μεταλλικών επιφανειών όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες, όπως σόμπες, σωλήνες θερμοστρών, καμινάδες, τζάκια, λέβητες, ψησταριές, μπάμπεκιου, κτλ.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T300, να είναι στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.



ΒΗΜΑΤΑ

1

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε σε μια στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι, χωρίς αραίωση και χωρίς αστάρι. Το πάχος του ξηρού φιλμ δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 30μm.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Για εξωτερική χρήση, μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Δεν χρειάζεται δεύτερη στρώση. Μετά την εφαρμογή πρέπει να περάσουν 24 ώρες πριν θερμομανθεί η βαμμένη επιφάνεια.
- Το προϊόν αποκτά τη μέγιστη σκληρότητα και αντισκωριακή προστασία όταν μετά το στέγνωμά του θερμομανθεί

σταδιακά στους 200-300°C για μια ώρα, όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν αναθυμιάσεις ανάλογα με τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει από τη βαφή και την επιτευχθείσα θερμοκρασία θέρμανσης.

- Ρολά, πινέλα και πιστόλια καθαρίζονται με διαλυτικό πιστολιού T350 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.

- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού». Οριακή τιμή **500 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **499 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

