

# PRIMER-PU



Αστάρι πολυουρεθανικού σφραγιστικού



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μείγμα ισοκυανικών προπολυμερών, κατάλληλο για την αύξηση της πρόσφυσης κάθε τύπου πολυουρεθανικού σφραγιστικού που πρόκειται να εφαρμοστεί σε πορώδεις επιφάνειες. Η βελτίωση της πρόσφυσης των σφραγιστικών μετά το αστάρισμα της επιφάνειας, διασφαλίζει μακροχρόνια, άρρηκτη και πλήρη συγκόλληση.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PRIMER-PU της DUROSTICK εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, κεραμίδια, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν, μάρμαρα κ.ά. Είναι απαραίτητο στους αρμούς διαστολής ταρατσών και στις κάσες πορτών και παραθύρων, καθώς και στη συμβολή οριζόντιων και κάθετων επιφανειών.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας  
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και απαλλαγμένο από λάδια και σκόνες.
2. Εφαρμογή

Το υλικό εφαρμόζεται ως έχει, με λεπτό πινέλο. Η τοποθέτηση του πολυουρεθανικού σφραγιστικού DUROFLEX-PU θα πρέπει να πραγματοποιείται μία ώρα το ελάχιστο έως τρεις ώρες το μέγιστο μετά την εφαρμογή του PRIMER-PU. Μετά το τέλος της εφαρμογής, η συσκευασία θα πρέπει να σφραγίζεται, προκειμένου να μην έρχεται το υλικό σε επαφή με την υγρασία.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

15-20ml/τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εύφλεκτο και επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

# PRIMER-PU



Αστάρι πολυουρεθανικού σφραγιστικού

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 250ml
- Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 500ml

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Υποκίτρινο
Ειδικό βάρος	1,00±0,05kg/lit
Χρόνος στεγνώματος	2-3 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10 °C έως +35 °C

### Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η: «Συνδετικά αστάρια», Τύπος Δ): 750gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 444gr/lit Π.Ο.Ε.

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr