

Τεχνικό Φυλλάδιο

# ISOLAC-RUST PRIMER

## Αντισκωριακό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες

### Ιδιότητες

Αντισκωριακό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και προστατεύει αποτελεσματικά μεταλλικές επιφάνειες από τη σκουριά.

### Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται σε νέες ή παλαιές μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, κάγκελα, μηχανήματα και εργαλεία και αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα για το χρώμα μεταλλικών επιφανειών ISOLAC-DUCO.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις:	λευκό, γκρι, καφεκόκκινο
Τύπος:	αλκυδικό αστάρι
Πυκνότητα:	1,40 kg/l
Αντοχή σε πρόσφυση:	2,0 N/mm <sup>2</sup>
Ιξώδες (mPa.s):	1.700 στους 23°C
Χρόνος στεγνώματος:	1 h στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	8 h

Καθαρισμός εργαλείων:

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν από τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία, αμέσως μετά τη χρήση, με τα ειδικά διαλυτικά SM-21 ή SM-22.

### Τρόπος χρήσης

#### 1. Προετοιμασία υποστρώματος

Οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σκουριές, λίπη, σαθρά υλικά ή βαφές, σκόνες κλπ. Συνιστάται πρώτα να λειανθούν με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

#### 2. Εφαρμογή

Το ISOLAC-RUST PRIMER εφαρμόζεται σε ένα ή δύο χέρια αραιωμένο 5-10% με SM-21 για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και 10-20% με SM-22 για εφαρμογή με πιστόλι airless. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη, περίπου 8 ώρες μετά.

Αφού στεγνώσει, μπορεί να λειανθεί με γυαλόχαρτο για υψηλότερη πρόσφυση του τελικού χρώματος. Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του ασταριού θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C.

### Απόδοση

Το ISOLAC-RUST PRIMER καλύπτει έως 13 m<sup>2</sup> ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

### Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l και 2,5 l.

### Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση, ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

### Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος θ, τύπος Δ είναι 500 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOLAC-RUST PRIMER έχει μέγιστη περιεκτικότητα 500 g/l ΠΟΕ.

#### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ  
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιου  
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα  
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr