

ISOLUX-MARINE

Διάφανο βερνίκι θαλάσσης

Ιδιότητες

Εξαιρετικής ποιότητας διάφανο βερνίκι για ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διαθέτει φίλτρα UV που του προσδίδουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και υψηλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στον χρόνο. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και υδαταπωθητικότητα. Είναι ευκολοδούλευτο και στεγνώνει γρήγορα. Διατίθεται σε γυαλιστερό ή σατινέ.

Πεδία εφαρμογής

Το ISOLUX-MARINE εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά σε νέες ή παλιές ξύλινες επιφάνειες (π.χ. σκάφη, πόρτες, παράθυρα, ξύλινες κατασκευές, έπιπλα κήπου κτλ.) για την προστασία και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του ξύλου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις:	διάφανο, γυαλιστερό ή σατινέ
Τύπος:	βερνικόχρωμα
Επίπεδο γυαλάδας (EN 13300):	Gloss = 95 (EN ISO 2813: ≥ 60 στις 60°) Satin = 50 (EN ISO 2813: < 60 στις 60°)
Ιξώδες (mPa.s): (EN ISO 2884- 2)	1.100 (+23°C)
Πυκνότητα: (EN ISO 2811- 1)	0,92 \pm 0,02 kg/l
Αντοχή σε πρόσφυση: 3 N/mm ² (EN ISO 4624)	
Χρόνος στεγνώματος: 5-7 h στην αφή (EN ISO 9117)	
Χρόνος επαναβαφής: 24 h (EN ISO 9117)	
Υδατοαπορρόφηση διαμέσου τριχοειδών: $w = 0,005 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$ (EN ISO 1062- 3: W ₃ Low, $w \leq 0,1$)	

Καθαρισμός εργαλείων :

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν από τον καθαρισμό. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με SM-21 ή WHITE SPIRIT.

Τρόπος χρήσης

1. Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ανωμαλίες θα πρέπει να λειανθούν με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Πριν από την εφαρμογή του ISOLUX-MARINE σε γυμνό ξύλο, συστήνεται η εφαρμογή δύο στρώσεων ISOXYL, του ειδικού διαφανού συντηρητικού για την προστασία του ξύλου από σαράκι και μύκητες.

2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση του ISOLUX-MARINE, αναδεύουμε καλά και το εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις με πινέλο ή ρολό, ως έχει ή αραιωμένο έως 3% με SM-21. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του βερνικιού θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C. Για εφαρμογή σε ήδη βερνικωμένη επιφάνεια μία στρώση ISOLUX-MARINE είναι αρκετή.

Απόδοση

Το ISOLUX-MARINE καλύπτει 12-18 m²/l/στρώση, αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 και 2,5 l.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

ISOLUX-MARINE

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για κατηγορία προϊόντος Α/ε, τύπος Δ, (βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξω-τερικών διακοσμήσεων) είναι 400 g/l (2010).

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOLUX-MARINE έχει μέγιστη περιεκτικότητα 350 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr