

ISOMAC

Ασφαλτική μαστίχη

Ιδιότητες

Ασφαλτική μαστίχη ενός συστατικού. Παρασκευάζεται από άσφαλτο σε συνδυασμό με ελαστομερή πολυμερή, ίνες, ειδικά πρόσθετα, πληρωτικά και μικρό ποσοστό οργανικού διαλύτη.

Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για σφράγιση οριζόντιων αρμών, για σφράγιση σε δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτοπάνων (π.χ. υδρορροές, συναρμογές, τελειώματα σε στηθαία, εξαεριστικά κλπ.), καθώς και για συγκόλληση ασφαλτικών κεραμιδιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	παχύρρευστη κολλώδης
Απόχρωση:	μαύρο
Ειδικό βάρος:	1,40 kg/l
Υπόλειμμα απόσταξης:	80-85%

Καθαρισμός των εργαλείων:

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς με βενζίνη, πετρέλαιο ή άλλο κατάλληλο διαλύτη αμέσως μετά τη χρήση.

Τρόπος χρήσης

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι εντελώς στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κτλ. Η μαστίχη ISOMAC εφαρμόζεται εν ψυχρώ με σπάτουλα

Κατανάλωση

1,2-1,3 kg/l.

Συσκευασία

Δοχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε κλειστά δοχεία, σε χώρους δροσερούς, προστατευμένους από την υγρασία και τον παγετό.

Παρατηρήσεις

- Η μεμβράνη που δημιουργείται μετά την εξάτμιση του διαλύτη δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά. Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.
- Σε περίπτωση σφράγισης αρμών, πριν από την εφαρμογή της ασφαλτικής μαστίχης ISOMAC, συνιστάται εφαρμογή του ασφαλτικού βερνικιού ISOLAC-BT.
- Όταν η επιφάνεια που σφραγίζεται με ISOMAC είναι εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία, απαιτείται η προστασία της με την ανακλαστική βαφή αλουμινίου ISOLAC-BT ALU για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του προϊόντος και αποφυγή πρόωρης γήρανσης.
- Το προϊόν είναι εύφλεκτο. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κοντά σε φλόγα (φλόγιστρο, τσιγάρα κτλ.). Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας A), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ, τύπος Δ, είναι 350 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOMAC έχει μέγιστη περιεκτικότητα 350 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανασίου

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr