

ISOPAST

Ασφαλτικό γαλάκτωμα

Ιδιότητες

Ασφαλτικό γαλάκτωμα με εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, ξύλο, μέταλλο κλπ. καθώς και αντοχή σε όξινα και αλκαλικά διαλύματα.

Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλτοπάνων), καθώς και για τη στεγάνωση θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης, δαπέδων κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	παχύρευστος πολτός
Απόχρωση:	καστανόμαυρο
Περιεκτικότητα σε νερό:	40-50% κ.β.
Περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό:	50-60% κ.β.
Στέγνωμα:	σταματά να είναι κολλώδες μετά από 5-10 h
Ωρίμανση:	2-3 ημέρες
Καθαρισμός των εργαλείων:	Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Τρόπος χρήσης

Η επιφάνεια που πρόκειται να στεγανωθεί - προστατευθεί πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και καθαρή.

Πριν από τη χρήση, ανακατεύουμε καλά το περιεχόμενο.

Το ασφαλτικό γαλάκτωμα ISOPAST εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκάσμο σε 1-3 στρώσεις.

Εφαρμογή σε κατακόρυφες επιφάνειες:

1η στρώση: 1 μέρος όγκου ISOPAST αναμιγνύεται με 0,5 μέρη νερού και το μίγμα απλώνεται με βούρτσα.

2η στρώση: 1 μέρος όγκου ISOPAST αναμιγνύεται με 0,25 μέρη νερού και το μίγμα απλώνεται με βούρτσα.

Εφαρμογή σε οριζόντιες επιφάνειες:

1η στρώση: 1 μέρος όγκου ISOPAST αναμιγνύεται με 0,5 μέρη νερού και το μίγμα απλώνεται με βούρτσα. Όσο το μίγμα είναι ακόμα νωπό, συνιστάται ο σπλισμός του με υαλόπλεγμα, υαλοπίλημα ή πολυεστερικό ύφασμα.

2η στρώση: 1 μέρος όγκου ISOPAST αναμιγνύεται με 0,25 μέρη νερού και το μίγμα απλώνεται με βούρτσα.

Κατανάλωση

- Σε κατακόρυφες επιφάνειες: 0,2-0,3 kg/m²/στρώση.
- Σε οριζόντιες επιφάνειες, χωρίς σπλισμό: 0,5-1,0 kg/m²/στρώση.
- Σε οριζόντιες επιφάνειες, με σπλισμό: 3,5-4,0 kg/m² συνολικά.

Συσκευασία

Δοχεία 5 kg και 19 kg.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε κλειστά δοχεία, σε χώρους δροσερούς, προστατευένους από την υγρασία και τον παγετό.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας A), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος θ, τύπος Υ είναι 140 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOPAST έχει μέγιστη περιεκτικότητα <140 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr