

PRIMER ACRYL-S

Ακρυλικό αστάρι διαλύτου

Ιδιότητες

Ακρυλικό αστάρι διαλύτου. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτικότητα. Διεισδύει και αγκυρώνει στους πόρους του υποστρώματος, αδιαβροχοποιώντας το, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη διαπνοή του. Επίσης, σταθεροποιεί τις εύθραυπτες επιφάνειες, όπως σαθρούς σοβάδες κλπ. Στεγνώνει και επαναβάφεται πολύ γρήγορα, ενώ δεν προκαλεί κιτρινίσματα στα τελικά χρώματα.

Πεδία εφαρμογής

Συνιστάται για χρήση σε νέες ή παλαιές πορώδεις εξωτερικές επιφάνειες που πρόκειται να επικαλυφθούν με χρώματα ακρυλικά, στεγανωτικά, πλαστικά, τσιμεντοχρώματα ή και σοβάδες σιλικονούχους και ακρυλικούς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση:	διαφανές υποκίτρινο
Όγκος στερεών:	29 ± 2%
Πυκνότητα:	0,85 kg/l
Χρόνος στεγνώματος:	1 h στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	2 h

Καθαρισμός εργαλείων:
Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με SM-21.

Τρόπος χρήσης

1. Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ατέλειες θα πρέπει να αποκατασταθούν.

2. Εφαρμογή

Το PRIMER ACRYL-S εφαρμόζεται σε ένα χέρι, ως έχει ή αραιωμένο έως 100% με SM-21 ή με WHITE SPIRIT, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Συνορεύουσες επιφάνειες όπως παράθυρα και υλικά που προσβάλλονται από διαλύτες, όπως πολυστερίνη, μαστίχες αρμών κλπ., πρέπει να προστατεύονται κατά την εφαρμογή του.

Απόδοση

10-15 m²/l ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και το ποσοστό αραιώσης του υλικού.

Συσκευασία

Δοχεία 1 l, 5 l και 15 l.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Παρατηρήσεις

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του ασταριού θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας A), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η τύπος Δ, είναι 750 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν PRIMER ACRYL-S έχει μέγιστη περιεκτικότητα 750 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρη Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr