

# Go Primer

Αστάρι  
γυψοσανίδας



ΑΡΑΙΩΣΗ  
8-12%



ΑΠΟΔΟΣΗ  
10 - 12m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
πινέλο, ρολό,  
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
1/2 - 1 ώρα

» Γεμίζει εξαιρετικά την επιφάνεια  
εξομαλύνοντας τις ατέλειες

» Συνεισφέρει στην  
τελική κάλυψη

» Επαναβάφεται με οποιοδήποτε  
πλαστικό χρώμα

Λευκό υδροδιαλυτό ακρυλικό αστάρι εσωτερικής χρήσης με εξαιρετική γεμιστική ικανότητα κατάλληλο για γυψοσανίδες αλλά και επιφάνειες τοιχοποιίας όπως σπαστουλαρισμένες, από σοβά, μπετόν, κλπ. Προσδίδει πολύ καλή πρόσφυση εξομαλύνοντας ιδιαίτερα τις επιφανειακές ανομοιομορφίες της γυψοσανίδας. Συνεισφέρει αποτελεσματικά στην κάλυψη του τελικού χρώματος. Επαναβάφεται με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα και είναι σχεδόν άσομο.

#### Συνδετικά Αστάρια Α/Ζ (Υ).

- Οριακή τιμή: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C	1,62 Kg/L ( $\pm 0,02$ )
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	67,5% ( $\pm 3$ )
Ιζώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	110KU ( $\pm 15$ )
Ιζώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	85 KU ( $\pm 15$ )
Στιλπνότητα 60° ISO 2813	<3,0 GU
Στιλπνότητα 85° ISO 2813	<12,0 GU
pH	8,5 - 9,5
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	85,0 ( $\pm 1,5$ )
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	1,0 ( $\pm 0,5$ )
Απόδοση ανά στρώση	10 - 12 m²/L*
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (1 στρώση)	40 µm ( $\pm 5\mu m$ )

\* Ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

# Go Primer

Αστάρι  
γυψοσανίδας

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας προς αυτήν.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT GO PRIMER.
  - » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- Αφήστε τις νέες ζεπιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε 8-12% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT GO PRIMER για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού προϊόντος.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 3-4 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: ½-1 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επιρρέαζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 3L και 9L.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.  
Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

**01/22 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ**

2/2

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλλόλοτητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com)



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
e-mail: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)