

Hard Duko™ Metallized



ΑΡΑΙΩΣΗ
0 - 5% κ.ο.



ΑΠΟΔΟΣΗ
14-16m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2 - 3 ώρες

Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα

» Αντοχή στο χρόνο

Ακρυλικά τροποποιημένο αλκυδικό ντουκόχρωμα για εξαιρετικές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία και υψηλή σκληρότητα. Διατηρεί την απόχρωση και τη στιλπνότητα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια. Ιδανικό για εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες όπως γκαραζόπορτες, κάγκελα, μηχανήματα, σιδηροκατασκευές, εργαλεία, βιομηχανικό εξοπλισμό. Προσφέρει αντισκωριακή προστασία αφού προηγηθεί η βαφή με το κατάλληλο αστάρι. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα, σχηματίζοντας μία σκληρή και ελαστική επιφάνεια. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά, προσφέροντας μία, ανθεκτική μεταλιζέ επιφάνεια με άψογο φινίρισμα.

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού A/θ (Δ).

- Οριακή τιμή: 500g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 499 g/L

» Εξαιρετική σκληρότητα

» Άριστη κάλυψη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Τύπος Φορέα | Αλκυδικές / ακρυλικές ρητίνες | |
|---|---|----------------|
| Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C | Γυαλιστερό | Ματ |
| | 0,94-0,98 g/mL | 1,37-1,41 g/mL |
| Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03 | Γυαλιστερό | Ματ |
| | 54% (±2)* | 66% (±2)* |
| Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C | 80KU (±20) | |
| Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C | 60KU (±15) | |
| Στιλπνότητα @60° ISO 2813 -99 | Γυαλιστερό | Ματ |
| | >90GU | <4GU |
| Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) ASTM D-5895 | 1 - 3 h | |
| Cross Cut (Πρόσφυση) ISO 2409 | Class 0: (<5% αποκόλληση σε μεταλλική επιφάνεια R-36) | |
| Απόδοση ανά στρώση | 14-16m ² /L* | |
| Συνιστάμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις) | 80µm (±10) | |

* Ανάλογα τη απόχρωση, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Hard Duko™ Metallized

Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών
για μέταλλα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνης και λοιπά υπολείμματα και να καθαρίζεται με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά ή ξεφλουδισμένα χρώματα. Οι βαμμένες επιφάνειες πρέπει να τρίβονται με το κατάλληλο γυαλόχαρτο ώστε να αποκτήσουν ένα θαμπό φινίρισμα. Συστήνεται υγρό τρίψιμο όπου είναι επιθυμητό για αποφυγή δημιουργίας σκόνης και έκθεσης προς αυτή.

» **Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, για αντισκωριακή προστασία εφαρμόστε 1-2 στρώσεις με το KRAFT RUST BLOCKER ή TO KRAFT MINIO και προαιρετικά 1 στρώση KRAFT METAL PRIMER.

» **Σε γαλβανιζέ ή επιφάνειες αλουμινίου:** εφαρμόστε πρώτα 1-2 στρώσεις το αστάρι πολλαπλών επιφανειών KRAFT MULTIPRIMER και αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες.

» **Σε ήδη βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες:** Ελέγξτε τη σταθερότητα της βαφής. Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα παλαιάς βαφής και εφαρμόστε απευθείας 2 στρώσεις KRAFT HARD DUKO METALLIZED.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής τις επόμενες 5 ημέρες.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 5% κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή με KRAFT NITRO 1100 για εφαρμογή με πιστόλι και ανακατέψτε καλά.
- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT HARD DUKO METALLIZED για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 16 ώρες
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 2-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » Για μείωση του χρόνου στεγνώματος και μεγαλύτερη σκληρότητα, προσθέστε έως 8% κ.ο. σκληρυντή KRAFT HARD METAL EXTRA. Το μίγμα πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε 8 – 12 ώρες.
- » Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C ή μεγαλύτερες των 35°C και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 65%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.
- » Χρήση της βαμμένης επιφάνειας συστήνεται μετά το πέρας 48 ωρών και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.
- » Συνίσταται πλύσιμο των βαμμένων με KRAFT HARD DUKO METALLIZED επιφανειών μετά την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από τη βαφή τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε ασημί γυαλιστερή και ασημί ματ βάση σε συσκευασίες των 0,7L και 2,1L και χρωματίζεται με το Kraft Inspired Colour σε 26 αποχρώσεις χρωματολογίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

