

Master™ Clean Air



Χρώμα ενεργής επιφάνειας
για ταβάνια



ΑΡΑΙΩΣΗ
5-10%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8 - 10m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο ή
ρολό



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2 - 3 ώρες

» Εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές TVOC

» Μειώνει τα NO_x

» Υψηλή διαπονού

Νέας τεχνολογίας υδατικής διασποράς ειδικό χρώμα υδρυάλου ενεργής επιφάνειας για οροφές. Λόγω της φωτοκαταλυτικής του δράσης με τη χρήση φωτισμού ορατού φάσματος, αποδομεί εγκλωβισμένους αέριους ρύπους, όπως τα οξείδια του αζώτου (NO_x), βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα, ενώ παράλληλα θεωρείται ως Best-in-Class χρώμα αφού εκπέμπει ελάχιστες πιπικές οργανικές ενώσεις μετά την εφαρμογή του, σύμφωνα με το πιο αυστηρό εθελοντικό πρόγραμμα πιστοποίησης Indoor Air Comfort GOLD® του οργανισμού Eurofins, συνεισφέροντας έτσι στην καθαρή εσωτερική ατμόσφαιρα. Συνιστάται για χρήση σε ταβάνια χώρων που διαθέτουν ζάκι, σόμπες, ξυλόσομπες σε εσωτερικά γκαράζ, σε χώρους με καπνό από τσιγάρο και κουζίνες με εστίες φυσικού αερίου.

Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές Α/α (Υ).

- Οριακή τιμή: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 2g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1,32Kg/L (± 0.02)
Ιζώδες (ημέρα παραγωγής) ASTM D 562-05 @ 25°C	100KU ($\pm 15KU$)
Ιζώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	80KU ($\pm 15KU$)
Στιλπνότητα 85° ISO 2813	<5,0 GU
pH (ημέρα παραγωγής)	11 (± 0.4)
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	85.0 (± 1.5)
Δείκτης Κητρινίσματος ASTM E 313-98	2 (± 0.5)
Απόδοση ανά στρώση	8 - 10 m²/L*
Φωτοκαταλυτική δράση - Αποδόμηση NO ISO 22197-1	1640µg/m³h**
Οργανικό πολυμερές	<4% κβ
Χρόνος αποθήκευσης	2 έτη

* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

** Πηγή φωτισμού ορατού φάσματος. Λάμπα LED 453nm 1.0mW/cm²

Master™ Clean Air

Χρώμα ενεργής επιφάνειας
για ταβάνια

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας προς αυτή.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση αστάρι νερού όπως το αστάρι υδρύαλου KRAFT DUR AQUA WHITE.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε 5-10%κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Κατάλληλη εργαλεία βαφής είναι πινέλο ή ρολό.
- Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER CLEAN AIR για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Αποφεύγεται μεγάλου πάχους βαφής στρώσεις.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 2-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στέγνωματος επηρέαζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Δεν ενδέικνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέκεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη στιλπνότητα ή την απόχρωση. Εάν είναι απαραίτητο, συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.
- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 50% σχετικής υγρασίας.

ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- » Συστήνεται τεχνητός ή ουδέτερος ψυχρός φωτισμός (>4000K) χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης λάμπας LED ή λάμπας φθορισμού και αποδόσεως 10W και άνω ανάλογα τη διαρρύθμιση και το εμβαδόν του χώρου.
- » Ο προσανατολισμός του φωτισμού προς το ταβάνι ενισχύει τη δράση του χρώματος.
- » Η υψηλή υγρασία του χώρου ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη δράση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Η βαμμένη επιφάνεια δεν πλένεται.
- » Ενδείκνυται η επαναβαφή του κάθε 3 χρόνια αφού πρώτα ασταρωθεί με το αστάρι υδρύαλου KRAFT DUR AQUA WHITE.
- » Σε περίπτωση επαναβαφής του προϊόντος δεν ενδείκνυται το τρίψιμο της επιφάνειας. Αν κριθεί σκόπιμο, προτείνεται υγρό τρίψιμο και χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασία των 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση του δοχείου του προϊόντος.
Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διλογιτριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

01/22 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr