

Putty™



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
2 - 3m²/Kg



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
σπατουλαδόρο, στοκαδόρο ή ασαλίνα



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
3 - 4 ώρες

Ελαστομερές στόκος νερού με μικροσφαιρίδια

» Εξαιρετικά εύκαμπος

» Δεν ρηγματώνεται

» Ισχυρή πρόσφυση

Ελαστομερές στόκος νερού, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, ιδανικός για επισκευή και στεγάνωση τοίχων και ταρατσών. Εφαρμόζεται σε τσιμέντο, τούβλα, μπετόν, ενώσεις γυψοσανίδας, ξύλα και είναι κατάλληλος για το γέμισμα ρωγμών και αρμών. Περιέχει ειδικά μικροσφαιρίδια, ώστε να γεμίζει χωρίς δυσκολία, να συρρικνώνεται ελάχιστα κατά το στέγνωμα και επιπλέον να εφαρμόζεται και να τρίβεται εύκολα. Έχει άριστη πρόσφυση σε διαφορετικά δομικά υλικά και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τον παγετό, τα αλκάλια και την ισχυρή καταπόνηση.

Συνδεδειγμένα αστάρια Α/η (Υ).

- Οριακή τιμή: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @25°C	1,19g/mL (±0.04)
Ιξώδες ISO 2555 @25°C	55.000 m.Pas (±10.000 sp7/50 rpm)
pH	8,9 - 9,9
Απόδοση	2 - 3 m ² /kg*

* Ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος

Putty™

Ελαστομερής στόκος νερού
με μικροσφαιρίδια

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές και λοιπά υπολείμματα.

» **Σε νέες ή / και απορροφητικές επιφάνειες:** Ασταρώστε με KRAFT ECO DUR AQUA αραιωμένο με 80% με νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Δε χρειάζεται αραίωση.
- » Ανακατέψτε καλά το υγρό πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Εφαρμόστε το υλικό με σπατουλαδόρο, στοκαδόρο ή ατσαλίνα για να γεμίσετε ρωγμές και βαθουλώματα μέχρι 1cm. Για μεγαλύτερες ρωγμές χρησιμοποιήστε κατάλληλο σφραγιστικό της KRAFT.
- » Μπορεί να τριφτεί μετά από το πλήρες στέγνωμα με κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- » Επαναβάφεται μετά το πλήρες στέγνωμα του με οποιαδήποτε υδατοδιαλυτά πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα ή βερνικοχρώματα της KRAFT μετά από κατάλληλη προετοιμασία.
- » Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα εργαλεία και τα υπολείμματα του προϊόντος με νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- » Διατηρείτε τα δοχεία καλά κλεισμένα, όταν δε χρησιμοποιούνται.
- » Αποθηκεύστε πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.
- » Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C ή μεγαλύτερες των 35°C και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 65%.
- » Ο χρόνος επιφανειακού στεγνώματος είναι 3 με 4 ώρες στους 25°C και 50% σχετική υγρασία.
- » Οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές / κρύες συνθήκες.
- » Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης κατάλληλη συσκευή αναπνευστικής προστασίας με τη χρήση κατά το τρίψιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.5Kg, 1Kg, 4 Kg και 15Kg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

