

Yacht Care™

Βερνίκι
θαλάσσης



ΑΡΑΙΩΣΗ
0 - 5%



ΑΠΟΔΟΣΗ
14 - 16m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2 - 4 ώρες

» Ισχυρή αντοχή

» Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση

» Αντοχή στη UV ακτινοβολία

Ανθεκτικό άχρωμο, προστατευτικό και διακοσμητικό πολυουρεθανικά τροποποιημένο βερνίκι με ισχυρά φίλτρα UV. Είναι κατάλληλο για κάθε ξύλινη επιφάνεια σε εξωτερικό χώρο όπως ξύλινα σκάφη, θαλαμηγούς, ξύλινα έπιπλα εξωτερικών χώρων, πέργκολες, κουφώματα, εξώπορτες, παράθυρα, κουπαστές. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε φίλτρα κατά της UV ακτινοβολίας και προστατεύει από έσφλουδισματα και σκασίματα. Δημιουργεί μία ελαστική αδιάβροχη επιφάνεια παρέχοντας μακροχρόνια προστασία σε ξύλα που προσβάλλονται από την υγρασία την αλμύρα της θάλασσας και την έντονη πλιακή ακτινοβολία.

Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προιόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου (Α/ε) (Δ).

- Οριακή τιμή: 400g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 399 g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Αλκυδική / Πολυουρεθανική ρητίνη
Πικνότητα ISO 2811 @ 25°C	0,92 g/mL (±0,02)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	61% (±3)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	80KU (±10)
Σιλινότητα @ 60° ISO 2813	>92.0 GU
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) ASTM D-5895	1,0-3,0h
Απόδοση στη στρώση	14-16 m²/L*

* Ανάλογο το φινίρισμα, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Yacht Care™

Βερνίκι
θαλάσσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα ή λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Τρίβετε παράλληλα με τα νερά του ξύλου με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και λειάνετε καλά την επιφάνεια. Συστίνεται υγρό τρίψιμο, αποφυγή δημιουργίας σκόνης και έκθεσής σας προς αυτή.

- » **Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του βερνικιού, προηγείται αιφαίρεση των λαδιών και ρεσινών με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, αποχαρτάρισμα παράλληλα με τα νερά του ξύλου, απομάκρυνση της σκόνης με ένα υγρό ύφασμα και εφαρμογή 1 στρώσης KRAFT WOOD CARE συντροπτικό για προστασία από τα ξυλοφάγα έντομα και τους μύκητες.
- » **Σε παλιές ξύλινες επιφάνειες:** Αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT REMOVER και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με διαλυτικό.
- » **Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες:** Ελέγχετε τη σταθερότητα της επιφάνειας. Εάν είναι ικανοποιητική, εφαρμόστε απευθείας το βερνίκι, εάν όχι, αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT REMOVER και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή αποχαρτάρετε καλά μέχρι απομάκρυνσης τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά το πλήρες στεγνώμα της επιφάνειας και της πιλήρτης απομάκρυνσης όλων των υπολειμμάτων, επισκευάστε όλα τα ελαπτωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο και έπειτα εφαρμόστε το βερνίκι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε με 5% κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή με KRAFT NITROUY 1100 για εφαρμογή με πιστόλι και ανακατέψτε καλά.
- » Εξασφαλίστε η υγρασία του ξύλου να μην υπερβαίνει το 10%.
- » Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.
- » Η αντοχή του υλικού μειώνεται σε περίπτωση εφαρμογής του σε οριζόντιες επιφάνειες που πατιούνται.
- » Κατάλληλο εργαλείο βαφής είναι το πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT YACHT CARE για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.

01/22 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να ξεστάζεται η καταλλόλοτητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος».

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr