



# DECONYL FLAT

## πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

- υψηλή απόδοση
- μεγάλη καλυπτικότητα
- εξαιρετικό ομοιόμορφο ματ τελείωμα

Το DECONYL FLAT είναι πλαστικό χρώμα, κατάλληλο για την βαφή εσωτερικών επιφανειών. Μετά από κατάλληλη προεργασία, μπορούν να βαφτούν επιφάνειες όπως σοβάς, γυψοσανίδες, μπετόν, τούβλα κ.α. Λόγω της πολύ χαμηλής του γυαλάδας, καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα ομοιόμορφο φινίρισμα. Συνδυάζει την ευκολία στη χρήση με την πολύ καλή καλυπτικότητα. Δημιουργεί λεία και βελούδινη τελική επιφάνεια. Είναι πρακτικά άοσμο διότι δεν περιέχει αμμωνία. Ιδανικό χρώμα για κατοικίες, ξενοδοχεία και γραφεία.

<b>ΑΠΟΔΟΣΗ</b>	11±2m <sup>2</sup> /L
<b>ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ</b>	ΜΑΤ
<b>ΑΡΑΙΩΣΗ</b>	10-20% ΝΕΡΟ
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ</b>	1-2 ώρες*
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ</b>	2-4 ώρες*
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>	1-2 στρώσεις
<b>ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>	ρολό, πινέλο και spray airless

\* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΣ PVA-VeoVa	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΛΕΥΚΟ	1,45 ±0,05g/cm <sup>3</sup>
	ΒΑΣΗ 01	1,43 ±0,05g/cm <sup>3</sup>
	ΒΑΣΗ 02 ΒΑΣΗ 03	1,37 ±0,05g/cm <sup>3</sup> 1,36 ±0,05g/cm <sup>3</sup>
ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03)	60±2 % *	
ΣΤΕΡΕΑ κ.ο (ISO 3233-98)	50±3 % *	
ΙΩΔΕΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 110±10	
ΙΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 75±15	
pH	8,20±0,30	
ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ISO 3905)	97%   150μm υγρό φιλμ*	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑΣ (ASTM E 313-05)	≥ 88 *	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ (ASTM E 313-05)	≤ 0,5 *	
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΛΥΣΙΜΟ-ΤΡΙΨΙΜΟ (ASTM D 2486-06)	>4.000 κινήσεις	
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (60°) (ISO 2813-99)	2,5±0,5 *	
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (85°) (ISO 2813-99)	5±2 *	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ	75μm (±5μm) / 2 στρώσεις	
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (ASTM D 1849-03)	10/10 (1 μήνας, 50°C)	
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	min 5°C -max 30°C	

\*ισχύει μόνο για το λευκό

### ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Α/α-Επιχρίσματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών): 30 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 29 g/L ΠΟΕ.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

A001 | **DECONYL FLAT**

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

χρώματα  
για εσωτερικές  
επιφάνειες



### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνης, λάδια και άλατα.

- ▶ **Επιφάνειες χωρίς προβλήματα:**  
Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις DECONYL FLAT
- ▶ **Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, τσιμέντο:**
  - Ασταρώνουμε με FERM H<sub>2</sub>O ή A50 PRIMER. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις DECONYL FLAT.
  - Ασταρώνουμε με AQUAFERM. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις DECONYL FLAT.
- ▶ **Καινούργιες γυψοσανίδες ή σπατουλαρισμένες επιφάνειες:**
  - Ασταρώνουμε με FERM H<sub>2</sub>O ή A50 PRIMER. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις DECONYL FLAT.
  - Ασταρώνουμε με AQUAFERM. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις DECONYL FLAT.
- ▶ **Παλιές επιφάνειες βαμμένες με υδρόχρωμα ή ασβέστη:**  
Ασταρώνουμε με FERM H<sub>2</sub>O αραιωμένο έως και 50% με νερό. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις DECONYL FLAT.

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

■	ΣΟΒΑΣ
■	ΜΠΕΤΟΝ / ΤΣΙΜΕΝΤΟ
■	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ / ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΑ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- ▶ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ▶ Σε περίπτωση εφαρμογής σε επιφάνεια τσιμέντου θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει διάστημα 30 ημερών γήρανσης του τσιμέντου και να προηγηθεί αστάρωμα με FERM H<sub>2</sub>O.

### ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ▶ Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η βαφή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.
- ▶ Συνιστάται να μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω των 30°C.
- ▶ Συνιστάται οι βαμμένες επιφάνειες να μην πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από τη βαφή.
- ▶ Χρωματίζεται με τα βασικά πλαστικά χρώματα BASICTOUCH.

- ▶ Οι βάσεις του DECONYL FLAT χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή αποχρώσεων μέσω του συστήματος COLORTOUCH και δεν πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς την προσθήκη των ειδικών χρωστικών COLORTOUCH COLORANTS.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ▶ Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 750ml, 3L και 10L.
- ▶ Βάσεις (01,02,03): Διατίθεται σε συσκευασίες των 750ml, 3L και 10L.
- ▶ Χρωματίζονται με το σύστημα χρωματισμού COLOR TOUCH σε χιλιάδες αποχρώσεις. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωματίζεται η αντίστοιχη Βάση που επιλέγεται από το σύστημα ανάμειξης της D.G.K. Pellachrom.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δύο (2) έτη εφόσον τα δοχεία παραμένουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία νωπά μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίξτε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και τα καθαρίζετε αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

### ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) αυτού του προϊόντος.



**D.G.K. PELLACHROM** ΡΙΖΑΡΙ-ΕΔΕΣΣΑ-58200

**T:** 23810 26868 **F:** 23810 27707

[www.pellachrom.gr](http://www.pellachrom.gr) | [info@pellachrom.gr](mailto:info@pellachrom.gr)

[Σελίδα 2 από 2]

**PELLACHROM**  
DECORATIVE & MARINE COATINGS