



DECONYL SILK

σατινέ πλαστικό χρώμα πολυτελείας

- ομοιόμορφη βελούδινη υφή
- εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο
- εξαιρετικό άπλωμα & υψηλή απόδοση

Το DECONYL SILK είναι σατινέ πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας, κατάλληλο για τη βαφή εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών. Διακρίνεται για το θαυμάσιο, ομοιόμορφο άπλωμα του. Μετά από κατάλληλη προεργασία, μπορούν να βαφούν επιφάνειες από σοβά, μπετόν γυψοσανίδα, ξύλο κ.α. Είναι ιδανικό για σπατουλαριστές επιφάνειες. Συνδυάζει την ευκολία στη χρήση με την πολύ καλή καλυπτικότητα. Διακρίνεται για την υψηλή λευκότητα και τις ζωηρές, αναλλοίωτες αποχρώσεις. Δημιουργεί ένα άψογο φινιρίσμα με εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο με ισχυρά απορρυπαντικά, στις αλλοιώσεις από το κάπνισμα και στις καιρικές επιδράσεις.

ΑΠΟΔΟΣΗ	13±2m ² /L
ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	SATIN
ΑΡΑΙΩΣΗ	5-15% ΝΕΡΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	1-2 ώρες*
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ	3-5 ώρες*
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	1-2 στρώσεις
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ρολό, πινέλο και spray airless

* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΣ PVA-VeoVa	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΛΕΥΚΟ	1.30 ±0,05gr/cm ³
	ΒΑΣΗ 11	1.30 ±0,05gr/cm ³
	ΒΑΣΗ 12	1.23 ±0,05gr/cm ³
	ΒΑΣΗ 13	1.18 ±0,05gr/cm ³
ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03)	51±2 % *	
ΣΤΕΡΕΑ κ.ο (ISO 3233-98)	42±3 % *	
ΙΩΔΕΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 105±10 *	
ΙΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 75±15 *	
pH	8.50±0.3	
ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ISO 3905)	96% 150μm υγρό φιλμ**	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑΣ (ASTM E 313-05)	≥ 89	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ (ASTM E 313-05)	≤ 0.5	
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΛΥΣΙΜΟ-ΤΡΙΨΙΜΟ (ASTM D 2486-06)	>9.000 κινήσεις	
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (60°) (ISO 2813-99)	12,5±1 *	
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (85°) (ISO 2813-99)	65±5 *	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ	65μm (±5μm) / 2 στρώσεις	
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (ASTM D 1849-03)	10/10 (1 μήνας, 50°C)	
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	min 5°C -max 30°C	

* διαφοροποιείται ανάλογα την απόχρωση

** ισχύει μόνο για το λευκό

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Α/α-Επιχρίσματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (στιλπνότητα <25@60°): 30 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 29 g/L ΠΟΕ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

A004 | DECONYL SILK

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

χρώματα
για εσωτερικές
επιφάνειες



ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.

- ▶ Επιφάνειες χωρίς προβλήματα:
Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις DECONYL SILK
- ▶ Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, τσιμέντο:
 - Ασταρώνουμε με FERM (H₂O) ή FERM 500. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις DECONYL SILK.
 - Ασταρώνουμε με AQUAFERM. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις DECONYL SILK.
- ▶ Καινούργιες γυψοσανίδες ή σπατουλαρισμένες επιφάνειες:
 - Ασταρώνουμε με FERM (H₂O) ή FERM 500. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις DECONYL SILK.
 - Ασταρώνουμε με AQUAFERM. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις DECONYL SILK.
- ▶ Παλιές επιφάνειες βαμμένες με υδρόχρωμα ή ασβέστη:
Ασταρώνουμε με FERM (H₂O) αραιωμένο έως και 50% με νερό. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις DECONYL SILK.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

■	ΣΟΒΑΣ
■	ΜΠΕΤΟΝ / ΤΣΙΜΕΝΤΟ
■	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ / ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΑ
■	ΞΥΛΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- ▶ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ▶ Σε περίπτωση εφαρμογής σε επιφάνεια τσιμέντου θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει διάστημα 30 ημερών γήρανσης του τσιμέντου και να προηγηθεί αστάρωμα με FERM (H₂O).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ▶ Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η βαφή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.
- ▶ Συνιστάται να μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω των 35°C.
- ▶ Συνιστάται οι βαμμένες επιφάνειες να μην πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από τη βαφή.
- ▶ Χρωματίζεται με τα βασικά πλαστικά χρώματα BASICTOUCH.
- ▶ Οι βάσεις του DECONYL SILK χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή αποχρώσεων μέσω του

συστήματος COLORTOUCH και δεν πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς την προσθήκη των ειδικών χρωστικών COLORTOUCH COLORANTS.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ▶ Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 750ml, 3L και 10L.
- ▶ Διατίθεται σε Έτοιμες αποχρώσεις βάσει χρωματολογίου σε συσκευασίες των 750ml και 2.5L.
- ▶ Βάσεις (11, 12, 13): Διατίθεται σε συσκευασίες των 750ml, 3L και 10L.
- ▶ Χρωματίζονται με το σύστημα χρωματισμού COLOR TOUCH σε χιλιάδες αποχρώσεις. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωματίζεται η αντίστοιχη Βάση που επιλέγεται από το σύστημα ανάμειξης της D.G.K. Pellachrom.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δύο (2) έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και τα καθαρίζετε αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) αυτού του προϊόντος.



D.G.K.PELLACHROM ΡΙΖΑΡΙ-ΕΔΕΣΣΑ-58200

T: 23810 26868 F: 23810 27707

www.pellachrom.gr | info@pellachrom.gr

[Σελίδα 2 από 2]

PELLACHROM
DECORATIVE & MARINE COATINGS