



INCOVER ECO

επαγγελματικό οικολογικό
πλαστικό χρώμα εσωτερικής
χρήσης

- υψηλή καλυπτικότητα & λευκότητα
- ιδανικό για συχνό βάψιμο
- ομοιόμορφο ματ τελείωμα

Το INCOVER ECO είναι οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, κατάλληλο για τη βαφή επιφανειών από σοβά, γυψοσανίδα, μπετόν, τούβλα κ.α. Είναι πιστοποιημένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ελλάδος (ΑΣΑΟΣ) σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ε.Ε. Είναι άοσμο κατά την εφαρμογή του. Δεν περιέχει αμμωνία ή άλλες επικίνδυνες ουσίες όπως αρωματικούς υδρογονάνθρακες, βαρέα μέταλλα ή ελεύθερη φορμαλδεΐδη. Αποτελεί οικονομική και αξιόπιστη λύση για τον επαγγελματία ελαιοχρωματιστή. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα. Συνίσταται για τη βαφή και το φρεσκάρισμα χώρων όπως δημόσια κτίρια, οροφές, αποθήκες, στους οποίους πραγματοποιείται συχνά επαναβαφή. Άριστη αναλογία ποιότητας και τιμής.

ΑΠΟΔΟΣΗ	10±2m ² /L
ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	ΜΑΤΤ
ΑΡΑΙΩΣΗ	10-20% ΝΕΡΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	1-2 ώρες*
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ	2-4 ώρες*
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	1-2 στρώσεις
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ρολό, πινέλο και spray airless

* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΣ VAE	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΛΕΥΚΟ	1.57 ±0.05gr/cm ³
ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03)	66±2 %	
ΣΤΕΡΕΑ κ.ο (ISO 3233-98)	53±3 %	
ΙΩΔΕΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 115±10	
ΙΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 75±15	
pH	8.40±0.3	
ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ISO 3905)	96% 150μm υγρό φιλμ	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑΣ (ASTM E 313-05)	≥ 89	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ (ASTM E 313-05)	≤ 0.5	
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (60°) (ISO 2813-99)	2.5±1	
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (85°) (ISO 2813-99)	15±3	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ	65μm (±5μm) / 2 στρώσεις	
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (ASTM D 1849-03)	10/10 (1 μήνας, 50°C)	
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	min 5°C -max 30°C	

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Α/α-Επιχρίσματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών): 30 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 15 g/L ΠΟΕ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

A012 | **INCOVER ECO**

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

χρώματα
για εσωτερικές
επιφάνειες



ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνης, λάδια και άλατα.

- ▶ **Επιφάνειες χωρίς προβλήματα:**
Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις INCOVER ECO
- ▶ **Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, τσιμέντο:**
Ασταρώνουμε με FERM (H₂O) ή FERM 500.
Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις INCOVER ECO.
- ▶ **Καινούργιες γυψοσανίδες ή σπατουλαρισμένες επιφάνειες:**
Ασταρώνουμε με FERM (H₂O) ή FERM 500.
Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις INCOVER ECO .
- ▶ **Παλιές επιφάνειες βαμμένες με υδρόχρωμα ή ασβέστη:**
Ασταρώνουμε με FERM (H₂O) αραιωμένο έως και 50% με νερό. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις INCOVER ECO.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

■	ΣΟΒΑΣ
■	ΜΠΕΤΟΝ / ΤΣΙΜΕΝΤΟ
■	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ / ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- ▶ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ▶ Σε περίπτωση εφαρμογής σε επιφάνεια τσιμέντου θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει διάστημα 30 ημερών γήρανσης του τσιμέντου και να προηγηθεί αστάρωμα με FERM (H₂O).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ▶ Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η βαφή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.
- ▶ Συνιστάται να μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω των 35°C.
- ▶ Συνιστάται οι βαμμένες επιφάνειες να μην πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από τη βαφή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ▶ Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 3L και 9L.
- ▶ Χρωματίζεται το Λευκό με το σύστημα χρωματισμού COLORTOUCH σε χιλιάδες αποχρώσεις. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωματίζεται με προσθήκη των ειδικών χρωστικών

COLORTOUCH COLORANTS από το σύστημα ανάμειξης της D.G.K. Pellachrom.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δύο (2) έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία νωπά μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.



D.G.K.PELLACHROM ΡΙΖΑΡΙ-ΕΔΕΣΣΑ-58200

T: 23810 26868 F: 23810 27707

www.pellachrom.gr | info@pellachrom.gr

| Σελίδα 2 από 2 |

PELLACHROM
DECORATIVE & MARINE COATINGS