

ANTIRUST CHASSIS

αντискωριακό χρώμα προστασίας
μετάλλων

- αντискωριακή προστασία
- ανθεκτικό και ταχυστέγνωτο
- ισχυρή πρόσφυση

Το ANTIRUST CHASSIS είναι συνδυασμός αντискωριακού υποστρώματος και τελικού χρώματος με βάση αλκυδικών ρητινών. Έχει ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο, στο πετρέλαιο, στο λάδι μηχανής, στα χτυπήματα και στις τριβές. Είναι ιδανικό για τη βαφή σασί αυτοκινήτων και όλων των μεταλλικών επιφανειών, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αντискωριακό υπόστρωμα.

ΑΠΟΔΟΣΗ	12±2m ² /L
ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	SEMI-GLOSS
ΑΡΑΙΩΣΗ	5-15% WHITE SPIRIT / THINNER 135
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	1/2 ώρα*
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ	16 ώρες*
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	1-2 στρώσεις
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ρολό, πινέλο και spray airless

* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	Α.ΓΚΡΙ (RAL 7023) 582	1.12 ±0.05gr/cm ³
	ΓΚΡΙ (RAL 7016) 584	1.10 ±0.05gr/cm ³
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ 585	1.12 ±0.05gr/cm ³
	ΜΑΥΡΟ 589	1.10 ±0.05gr/cm ³
ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03)	56±2 % *	
ΣΤΕΡΕΑ κ.ο. (ISO 3233-98)	43±3 % *	
ΙΩΔΕΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 80±5 *	
ΙΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 60±5 *	
ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ISO 3905)	97% 150μm υγρό φιλμ *	
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (20°) (ISO 2813-99)	55±1 *	
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (60°) (ISO 2813-99)	88±3 *	
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (König) (ISO 1522-00)	85±10 sec, μετά από 7μέρες	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ	65μm (±5μm) 2 στρώσεις	
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	min 10°C -max 30°C	

*διαφοροποιείται ανάλογα την απόχρωση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Β/ε: Ειδικά προϊόντα φινιρίσματος): 840 g/L (2007). Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 839 g/L ΠΟΕ.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Αφού, απομακρύνουμε όλα τα παλιά χρώματα, σαθρά υλικά και λάδια, γυαλοχαρτάρουμε και αφαιρούμε τις σκόνες με ένα πανί.

Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη ή / και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

▶ Βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες:

Γυαλοχαρτάρουμε και καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες. Ασταρώνουμε με το υπόστρωμα ANTIRUST CHASSIS, 1-2 στρώσεις.

▶ Καινούργιες μεταλλικές επιφάνειες:

Απολιπαίνουμε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας Διαλυτικό Πινέλου THINNER 135. Ασταρώνουμε με το υπόστρωμα ANTIRUST CHASSIS, 1-2 στρώσεις.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- ▶ Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ▶ Πριν την εφαρμογή του τελικού βερνικοχρώματος η επιφάνεια λειαίνεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο και απομακρύνεται η σκόνη.
- ▶ Εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις με ρολό ή πινέλο με αραιώση 5-10% με WHITE SPIRIT ή πιστόλι airless με αραιώση 10-20% με Διαλυτικό Πιστολιού THINNER 135.
- ▶ Αφού γίνει η πλήρη σκλήρυνση της πρώτης, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη 2η στρώση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ▶ Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε METAL-X μετά την εφαρμογή του ANTIRUST CHASSIS γυαλοχαρτάρουμε πρώτα τη βαμμένη επιφάνεια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ▶ Διατίθεται σε Κεραμιδί (Κόκκινο) /Μαύρο σε συσκευασίες των 750ml και 2.5L.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

2 έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του

δοχείου, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίξτε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με WHITE SPIRIT και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) αυτού του προϊόντος.

